



## OPAMATT ACTIVE

*Idropittura lavabile opaca antimuffa ad elevato punto di bianco. Speciale per cartongesso.*



### DESCRIZIONE

*Idropittura lavabile opaca ad elevato punto di bianco, previene la formazione di muffe, funghi e microrganismi.*

*La sua struttura microporosa la rende ideale per l'applicazione su supporti in gesso e cartongesso. Facile da applicare con eccezionale potere coprente, è indicata per uso interno su tutti i supporti minerali. Su supporti con scarso assorbimento può essere inoltre applicata senza l'ausilio del fissativo.*

*OPAMATT ACTIVE è conforme ai requisiti previsti dal Decreto **CAM** (report number 392-2025-00334201\_W\_EN), criteri ambientali minimi necessari per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.*

### CARATTERISTICHE TECNICHE

*(Dati principali rilevati a 20°C  
con umidità relativa  
inferiore al 75 %)*

|                           |                                                                                             |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aspetto e finitura        | Liscia / Opaca                                                                              |
| Colori / Basi             | Bianco                                                                                      |
| Supporti di applicazione  | Interni                                                                                     |
| Natura del legante        | Copolimero vinilversatico                                                                   |
| Resa teorica per mano     | +/- 11 mq/l                                                                                 |
| Applicazione e diluizione | a pennello con acqua 20 - 30%<br>a rullo con acqua 15 - 25%<br>a spruzzo con acqua 30 - 40% |
| Pulizia attrezzi          | Con acqua potabile                                                                          |
| Secco al tatto            | 35' - 1h                                                                                    |
| Sovraverniciabile         | 6 - 8 h                                                                                     |
| Essiccazione completa     | 20 - 24 h                                                                                   |
| Peso specifico            | 1,64 +/- 0,05 g/ml                                                                          |
| Viscosità                 | 14.000 - 17.000 cps                                                                         |
| Vita di stoccaggio        | 24 mesi (in luogo fresco e asciutto)                                                        |
| Confezioni                | Litri 2,5 - 4 - 14                                                                          |

**CLASSIFICAZIONE COV**

(Direttiva 2004/42/C  
Decreto Legge n. 161/2006

Pittura opaca per pareti e soffitti interni Base ACQUA a/  
BA Valore limite UE per questo prodotto dal 2010: 30 g/l  
OPAMATT ACTIVE contiene COV massimo < 10 g/l

**PREPARAZIONE DEI  
SUPPORTI****SUPERFICI IN CARTONGESSO**

Assicurarsi che la superficie sia asciutta, pulita e priva di polvere.  
E' possibile applicare OPAMATT ACTIVE su cartongesso senza l'ausilio del fissativo.  
Tuttavia non è esclusa la possibilità di applicare una mano fissativo BIOFOND  
opportunamente diluito per uniformare l'assorbimento della finitura e farla risultare  
più compatta.

**SUPERFICI NUOVE NON VERNICIATE**

Assicurarsi che gli intonaci siano maturi, asciutti, puliti, privi di polvere e di parti  
scarsamente coerenti. Stuccare con AREASTUCCO IN PASTA o con AREASTUCCO  
RIEMPITIVO IN POLVERE e carteggiare le imperfezioni.  
Applicare una mano di fissativo BIOFOND opportunamente diluito su tutte le superfici  
per uniformare l'assorbimento e lasciarlo asciugare per almeno 4-6 ore.

**SUPERFICI IN BUONE CONDIZIONI PITTURATE CON IDROPITTURA LAVABILE**

Assicurarsi che la superficie sia asciutta, pulita, priva di polvere e di parti  
scarsamente coerenti. Stuccare con AREASTUCCO IN PASTA o con AREASTUCCO  
RIEMPITIVO IN POLVERE e carteggiare le imperfezioni. In presenza di muffe trattare  
la superficie con il risanante AREASAN seguendo le indicazioni sulla confezione.  
Rimuovere con spazzolatura le eventuali efflorescenze presenti. Applicare una mano  
di fissativo BIOFOND opportunamente diluito su tutte le superfici per uniformare  
l'assorbimento e lasciarlo asciugare per almeno 4-6 ore.

**SUPERFICI DETERIORATE O PITTURATE CON TEMPERA**

Pulire accuratamente le superfici eliminando le parti di intonaco o idropittura sfarinate  
e scarsamente aderenti.  
In presenza di muffe trattare la superficie con il risanante AREASAN seguendo le  
indicazioni sulla confezione.  
Rimuovere con spazzolatura le eventuali efflorescenze presenti.  
Stuccare con AREASTUCCO IN PASTA o con AREASTUCCO RIEMPITIVO IN POLVERE e  
carteggiare le imperfezioni o se necessario, in casi di spessori elevati, ripristinare con  
malte specifiche. Applicare una mano di fissativo BIOFOND opportunamente diluito su  
tutte le superfici per uniformare l'assorbimento e lasciarlo asciugare per almeno 4-6  
ore.

**MODALITÀ DI APPLICAZIONE**

Successivamente alla preparazione del supporto e alla sua completa asciugatura  
procedere con l'applicazione di OPAMATT ACTIVE opportunamente diluito.  
Applicare la seconda mano a distanza di 6 - 8 ore.

**TINTEGGIATURA**

La colorazione è realizzabile tramite il sistema tintometrico AREA COLOR SYSTEM. Nel  
caso di colorazioni di più confezioni dello stesso colore è consigliabile usare basi del  
medesimo lotto di produzione. Casomai ciò non fosse possibile rimescolare tra loro le  
varie produzioni allo scopo di evitare eventuali differenze di tono.

**AVVERTENZE E  
CONSIGLI UTILI**

*Diluire il prodotto nelle percentuali indicate per facilitare l'applicazione e la distensione.  
Mescolare bene prima dell'uso.  
Non applicare con temperatura ambiente e/o del supporto inferiore a +8°C o superiore a +35°C.  
Non applicare con umidità relativa dell'ambiente superiore a 80%.  
Non interrompere l'applicazione se non completata la parete.  
E' consigliabile utilizzare basi del medesimo lotto di produzione.  
Conservare il prodotto privo di acqua di diluizione in un contenitore sigillato posto in ambiente fresco, asciutto e lontano da fonti di calore.*

**INDICAZIONI DI SICUREZZA**

*Smaltire i contenitori vuoti secondo le disposizioni locali.  
Per ulteriori informazioni riguardo l'utilizzo sicuro del prodotto consultare la relativa scheda di sicurezza.*

*Le informazioni contenute nella presente scheda tecnica sono fornite al meglio delle conoscenze tecniche e scientifiche del COLORIFICIO AREA 51. Tuttavia non costituiscono garanzia di risultato in quanto le condizioni e le modalità di applicazione sono al di fuori di ogni controllo. Si consiglia di valutare sempre l'effettiva idoneità del prodotto ad ogni singolo caso specifico e di rispettare le prescrizioni d'uso indicate nella scheda tecnica.*



Zona industriale C/da Sant' Antuono  
84035 Polla - SA - Italy  
Tel + 39 0975 391005  
Telefax + 39 0975 375811  
E-mail: [info@colorificioarea51.it](mailto:info@colorificioarea51.it)