



## ACRYLTETTI

*Rivestimento acrilico per tetti e terrazzi*

### DESCRIZIONE

*Rivestimento pedonabile elastico a base di resine stirolo acriliche plastificate. Prodotto insensibile allo sfarinamento superficiale ed alla perdita di colore. Trova applicazione nel rivestimento di supporti dove si voglia ottenere una finitura protettiva elastica resistente agli agenti atmosferici e agli sbalzi di temperatura: finitura su ciclo impermeabilizzante per terrazzi, intonaci con microlesioni o infiltrazioni, tegole, ect*

### CARATTERISTICHE TECNICHE

*(Dati principali rilevati a 20° e con umidità relativa inferiore al 75 %)*

<i>Aspetto e finitura</i>	<i>Opaca</i>
<i>Colori / Basi</i>	<i>Bianco - Grigio 7030 - Rosso 612- Verde 610</i>
<i>Supporti di applicazione</i>	<i>Esterni</i>
<i>Natura del legante</i>	<i>Stirolo acrilica</i>
<i>Resa teorica per mano</i>	<i>5 - 6 mq/kg</i>
<i>Applicazione e diluizione</i>	<i>a pennello con acqua al 10 - 15% a rullo con acqua al 0 - 10% a spruzzo con acqua al 20 - 25%</i>
<i>Pulizia attrezzi</i>	<i>Con acqua potabile</i>
<i>Secco al tatto</i>	<i>1 - 2 h</i>
<i>Sovraverniciabile</i>	<i>4 - 5 h</i>
<i>Essiccazione completa</i>	<i>20 - 24 h</i>
<i>Peso specifico</i>	<i>1,63 +/- 0,05 g/ml</i>
<i>Viscosità</i>	<i>15.000 - 19.000</i>
<i>Vita di stoccaggio</i>	<i>24 mesi (in luogo fresco e asciutto)</i>
<i>Confezioni</i>	<i>Litri 5 - 20 kg</i>

**CLASSIFICAZIONE COV**

(Direttiva 2004/42/CE)  
Decreto Legge n. 161/2006

*Pitture monocomponenti ad alte prestazioni Base ACQUA i/BA*

*Valore limite UE per questo prodotto dal 2010: 140 g/l  
ACRYLTETTI contiene COV massimo 10 g/l*

**PREPARAZIONE DEI  
SUPPORTI****SUPPORTI NUOVI CEMENTIZI:**

*Assicurarsi che la superficie sia priva di umidità di risalita, perfettamente asciutta, pulita e ben stagionata (almeno 2 mesi).  
Applicare una mano di fissativo AREAFOND ALCALINO, diluito con acqua in rapporto 1:3, lasciandolo essiccare per circa 4 - 5 ore.*

**SUPPORTI CEMENTIZI USURATI:**

*Eliminare, se presenti, parti in fasi di distacco e ripristinare eventuali imperfezioni con malta cementizia specifica.  
Depolverare l'intera superficie e assicurarsi che sia priva di umidità di risalita, perfettamente asciutta e pulita.  
Applicare una mano di fissativo AREAFOND ALCALINO, diluito con acqua in rapporto 1:3, lasciandolo essiccare per circa 4 - 5 ore.*

**GUAINE CATRAMATE O BITUMINOSE:**

*Attendere la completa ossidazione del supporto che varia dai 3 - 6 mesi a secondo delle condizioni atmosferiche. Ad ossidazione avvenuta pulire in modo accurato l'intera superficie da polvere ed eventuali residui che potrebbero compromettere l'adesione della vernice. Applicare una mano di AREAFOND ALCALINO diluito con acqua in rapporto 1:3 lasciandolo essiccare per circa 4 - 5 ore.*

**GUAINE ACRILICHE:**

*Su guaine rovinare eliminare parti in fasi di distacco. Depolverare l'intera superficie e assicurarsi che sia priva di umidità di risalita, perfettamente asciutta e pulita. Applicare una mano di fissativo AREAFOND ALCALINO, diluito con acqua in rapporto 1:3, lasciandolo essiccare per circa 4 - 5 ore.  
Su guaine nuove è possibile applicare direttamente la finitura ACRYLTETTI senza l'ausilio del fissativo.*

**MODALITÀ DI APPLICAZIONE**

*-Assicurarsi che il supporto sia perfettamente preparato.  
-Applicare due mani di ACRYLTETTI con intervallo di circa 5 ore una dall'altra seguendo le indicazioni di diluizione in funzione dell'attrezzo utilizzato, evitando di usare, per il completamento di uno stesso lavoro, lotti di produzione diversi.*

**AVVERTENZE E  
CONSIGLI UTILI**

*Se necessario diluire il prodotto nelle percentuali indicate per facilitare l'applicazione e la distensione.*

*Mescolare bene prima dell'uso.*

*Per una finitura uniforme utilizzare basi del medesimo lotto di produzione. Casomai ciò non fosse possibile rimescolare tra loro le varie produzioni allo scopo di evitare eventuali differenze di tono.*

*Non applicare con spessore superiore ai 500  $\mu$  (0,5 mm) per mano.*

*Non applicare con temperatura dell'aria e/o del supporto inferiore a +8°C o superiore a +35°C.*

*Non applicare con umidità relativa superiore a 80%.*

*Non applicare su supporti con umidità di risalita.*

*Non applicare su superficie esposta al sole diretto.*

*Non applicare in previsione di piogge.*

*Non interrompere l'applicazione se non completata la superficie.*

*Conservare il prodotto privo di acqua di diluizione in un contenitore sigillato posto in ambiente fresco, asciutto e lontano da fonti di calore.*

**INDICAZIONI DI SICUREZZA**

*Aerare sufficientemente il locale dopo la tinteggiatura prima di soggiornarvi nuovamente.*

*Smaltire i contenitori vuoti secondo le disposizioni locali.*

*Per ulteriori informazioni consultare la relativa scheda di sicurezza.*

*Le informazioni contenute nella presente scheda tecnica sono fornite al meglio delle conoscenze tecniche e scientifiche del COLORIFICIO AREA 51. Tuttavia non costituiscono garanzia di risultato in quanto le condizioni e le modalità di applicazione sono al di fuori di ogni controllo. Si consiglia di valutare sempre l'effettiva idoneità del prodotto ad ogni singolo caso specifico e di rispettare le prescrizioni d'uso indicate nella scheda tecnica.*



Zona industriale C/da Sant' Antuono

84035 Polla - SA - Italy

Tel + 39 0975 391005

Telefax + 39 0975 375811

E-mail: [info@colorificioarea51.it](mailto:info@colorificioarea51.it)