



## DESCRIZIONE

## AREAFOND COPRIMACCHIA

*Fondo isolante per macchie difficili ad acqua*

*Fondo ad acqua per l'isolamento di macchie difficili come caffè, nicotina, macchie asciutte di umido e pennarelli.*

## CARATTERISTICHE TECNICHE

*(Dati principali rilevati a 20°  
e con umidità relativa  
inferiore al 75 %)*

<i>Aspetto e finitura</i>	<i>Semicoprente semilucido</i>
<i>Colori e base</i>	<i>Bianco</i>
<i>Supporti di applicazione</i>	<i>Interni ed esterni</i>
<i>Natura del legante</i>	<i>Copolimeri sintetici</i>
<i>Resa teorica per mano</i>	<i>10 - 15 mq / l</i>
<i>Applicazione e diluizione</i>	<i>a pennello con acqua max 10 - 20%</i> <i>a rullo con acqua max 10 - 20%</i>
<i>Pulizia attrezzi</i>	<i>Con acqua potabile</i>
<i>Secco al tatto</i>	<i>3 - 5 h</i>
<i>Sovraverniciabile</i>	<i>8 - 10 h</i>
<i>Essiccazione completa</i>	<i>8 - 12 h</i>
<i>Peso specifico</i>	<i>1,00 +/- 0,05 g/ml</i>
<i>Viscosità</i>	<i>3.500 - 5.000 cps</i>
<i>Vita di stoccaggio</i>	<i>24 mesi (in luogo fresco e asciutto)</i>
<i>Confezioni</i>	<i>Litri 1 - 4</i>

## CLASSIFICAZIONE COV

*(Direttiva 2004/42/CE)  
Decreto Legge n. 161/2006*

*Primer fissativo Base ACQUA h/BA*

*Valore limite UE per questo prodotto dal 2010: 30 g/l*

*AREAFOND COPRIMACCHIA contiene COV massimo 20 g/l*

# scheda tecnica

rev. n. 2 del 05 Feb 2020

ST\_AREAFOND COPRIMACCHIA

## PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

*Pulire accuratamente con acqua e spazzolatura le superfici da trattare per eliminare le sostanze che contribuiscono a creare problemi di adesione e difficoltà con la sovraverniciabilità, in particolare depositi di grasso, fuliggine, umido e macchie similari.*

## MODALITÀ DI APPLICAZIONE

*Assicurarsi che il supporto sia completamente asciutto ed adeguatamente preparato. Applicare una mano di AREAFOND COPRIMACCHIA diluito dal 10 al 20% massimo con acqua potabile, a rullo o pennello. Su macchie difficili e ostinate è consigliabile applicare il prodotto privo di diluizione. Attendere la sua completa essiccazione prima di procedere alla sovraverniciatura con 2 mani della finitura SBIANCATUTTO.*

## CONSIGLI UTILI

*Diluire il prodotto, se necessario, nelle percentuali massime indicate.  
Un'eccessiva diluizione vanifica il potere coprente e isolante del prodotto.  
Mescolare bene prima dell'uso.  
Non applicare con temperatura ambiente e/o del supporto inferiore a +8°C o superiore a +35°C.  
Non applicare con umidità relativa dell'ambiente superiore a 80%.  
Conservare il prodotto privo di acqua di diluizione in un contenitore sigillato posto in ambiente fresco, asciutto e lontano da fonti di calore.*

## INDICAZIONI DI SICUREZZA

*Aerare sufficientemente il locale dopo la tinteggiatura prima di soggiornarvi nuovamente.  
Smaltire i contenitori vuoti secondo le disposizioni locali.  
Per ulteriori informazioni consultare la relativa scheda di sicurezza.*

*Le informazioni contenute nella presente scheda tecnica sono fornite al meglio delle conoscenze tecniche e scientifiche del COLORIFICIO AREA 51. Tuttavia non costituiscono garanzia di risultato in quanto le condizioni e le modalità di applicazione sono al di fuori di ogni controllo. Si consiglia di valutare sempre l'effettiva idoneità del prodotto ad ogni singolo caso specifico e di rispettare le prescrizioni d'uso indicate nella scheda tecnica.*



Zona industriale C/da Sant' Antuono  
84035 Polla - SA - Italy  
Tel + 39 0975 391005  
Telefax + 39 0975 375811  
E-mail: info@colorificioarea51.it

[www.colorificioarea51.it](http://www.colorificioarea51.it)