



DESCRIZIONE

AREAFOND SILOWHITE

Isolante fissativo a base di resine silossaniche per interni

Fissativo consolidante ed idrofobizzante a base di resine silossaniche in emulsione acquosa ed additivi selezionati.

Di facile applicazione, presenta un ottimo potere penetrante e consolidante.

È indispensabile per ottenere le massime prestazioni nel ciclo silossanico poichè garantisce una buona permeabilità al vapore acqueo.

CARATTERISTICHE TECNICHE

(Dati principali rilevati a 20° e con umidità relativa inferiore al 75 %)

Aspetto e finitura	Trasparente
Colori / Basi	Incolore
Supporti di applicazione	pareti interne
Natura del legante	acrilsilossanico
Resa teorica per mano	14 - 18 mq / l
Applicazione e diluizione	a pennello o a rullo con acqua (vedi indicazioni per la diluizione alla pagina successiva)
Pulizia attrezzi	Con acqua potabile
Secco al tatto	max 1 h
Sovraverniciabile	4 - 6 h
Essiccazione completa	24 h
Peso specifico	1,00 +/- 0,05 g/ml
Viscosità	1.200 - 2.500 cps
Vita di stoccaggio	24 mesi (in luogo fresco e asciutto)
Confezioni	Litri 1 - 5

CLASSIFICAZIONE COV

*(Direttiva 2004/42/CE)
Decreto Legge n. 161/2006*

*Primer fissativo Base ACQUA h/BA
Valore limite UE per questo prodotto dal 2010: 30 g/l
AREAFOND SILOWHITE contiene COV massimo 19 g/l*

**INDICAZIONI PER
LA DILUIZIONE****UTILIZZO SU SUPERFICI INTERNE**

Diluizione con acqua potabile in volume variabile dal 50 al 100 % a secondo il grado di assorbimento della superficie.

Superficie liscia con elevato assorbimento: diluizione al 50%

Superficie liscia poco assorbente: diluizione al 100%

**PREPARAZIONE DEI
SUPPORTI**

Assicurarsi che gli intonaci siano maturi, asciutti, puliti, privi di polvere e di parti scarsamente coerenti. Se presenti, rimuovere le parti di vecchie pitture o intonaco in fase di distacco. In presenza di muffe trattare la superficie con il risanante AREASAN seguendo le indicazioni sulla confezione.

Rimuovere con spazzolatura le eventuali efflorescenze presenti. Stuccare con AREASTUCCO IN PASTA o con AREASTUCCO RIEMPITIVO IN POLVERE e carteggiare le imperfezioni o se necessario, in casi di spessori elevati, ripristinare con malte specifiche rispettando i tempi di essiccazione.

MODALITÀ DI APPLICAZIONE

Successivamente alla preparazione del supporto e alla sua completa asciugatura procedere con l'applicazione di AREAFOND SILOWHITE opportunamente diluito seguendo le indicazioni di diluizione. Applicare la seconda mano solo se necessario (su supporti molto assorbenti) a distanza di 6 - 8 ore.

CONSIGLI UTILI

Diluire il prodotto nelle percentuali indicate a secondo delle condizioni del supporto. Mescolare bene prima dell'uso.

Non applicare con temperatura ambiente e/o del supporto inferiore a +8°C o superiore a +35°C.

Non applicare con umidità relativa dell'ambiente superiore a 80%.

Conservare il prodotto privo di acqua di diluizione in un contenitore sigillato posto in ambiente fresco, asciutto e lontano da fonti di calore.

INDICAZIONI DI SICUREZZA

Se l'applicazione avviene all'interno aerare sufficientemente il locale dopo la tinteggiatura prima di soggiornarvi nuovamente.

Smaltire i contenitori vuoti secondo le disposizioni locali.

Per ulteriori informazioni consultare la relativa scheda di sicurezza.

Le informazioni contenute nella presente scheda tecnica sono fornite al meglio delle conoscenze tecniche e scientifiche del COLORIFICIO AREA 51. Tuttavia non costituiscono garanzia di risultato in quanto le condizioni e le modalità di applicazione sono al di fuori di ogni controllo. Si consiglia di valutare sempre l'effettiva idoneità del prodotto ad ogni singolo caso specifico e di rispettare le prescrizioni d'uso indicate nella scheda tecnica.