



AREASTUCCO RIEMPITIVO

Stucco in polvere ad alto potere riempitivo

DESCRIZIONE

Stucco in polvere autoadesivo ad alto potere riempitivo.

Adatto per otturare fori e screpolature o per l'applicazione di rosoni, cornici e stucchi ornamentali.

Ottimo anche per rasature di pareti interne.

CARATTERISTICHE TECNICHE

*(Dati principali rilevati a 20°
e con umidità relativa
inferiore al 75 %)*

<i>Finitura</i>	<i>Liscia</i>
<i>Colori e base</i>	<i>Bianco</i>
<i>Supporti di applicazione</i>	<i>Interni</i>
<i>Resa teorica per mano</i>	<i>1 kg/m² con spessore di circa 1mm</i>
<i>Applicazione</i> <i>Diluizione</i>	<i>Con spatola o frattazzo</i> <i>Con acqua potabile al 50% (rapp. 2:1)</i>
<i>Pulizia attrezzi</i>	<i>Con acqua potabile</i>
<i>Secco al tatto</i>	<i>2 - 4 h</i>
<i>Carteggiabile</i>	<i>8 - 10 h</i>
<i>Sovraverniciabile</i>	<i>12 - 16 h</i>
<i>Vita di stoccaggio</i>	<i>12 mesi (in luogo fresco e asciutto)</i>
<i>Confezioni</i>	<i>Kg 1 - 2,5 - 5 - 20</i>

PREPARAZIONE DEI SUPPORTI**SUPERFICI NUOVE:**

Spazzolare e pulire accuratamente la superficie, assicurarsi che sia ben asciutta e stagionata.

SUPERFICI PITTURATE:

Rimuovere, tramite spazzolatura, tutte le parti non aderenti di pittura o intonaco. La superficie deve essere perfettamente pulita, asciutta e stagionata.

Qualora il supporto risulti molto assorbente applicare una mano di fissativo AREAFOND ACRILICO diluito 1:8.

MODALITA' DI APLICAZIONE

Assicurarsi che la parete sia perfettamente preparata.

Mescolare manualmente e/o con agitatore elettrico a bassa velocità in un recipiente una parte di acqua pulita con due parti di AREASTUCCO RIEMPITIVO fino al completo assorbimento del prodotto, per ottenere una pasta cremosa esente da grumi. Non utilizzare il prodotto quando è in fase di presa, ne aggiungere acqua per ripristinare la lavorabilità perduta.

Applicare AREASTUCCO RIEMPITIVO mediante frattazzo o spatola in una o due mani, non superare mai 1 - 1,5 mm di spessore per ogni applicazione, eventuale seconda mano dopo circa 8 - 10 ore dalla prima.

Prima di sovraverniciare carteggiare la superficie, spolverare e procedere all'applicazione del fissativo scegliendolo in base al tipo di pittura da utilizzare.

CONSIGLI UTILI

Mescolare bene prima dell'uso.

Non applicare con temperatura ambiente e/o del supporto inferiore a +8°C o superiore a +35°C. Non applicare con umidità relativa dell'ambiente superiore a 80%.

Conservare il prodotto in un contenitore sigillato posto in ambiente fresco, asciutto e lontano da fonti di calore.

INDICAZIONI DI SICUREZZA

Aerare sufficientemente il locale dopo la tinteggiatura prima di soggiornarvi nuovamente. Smaltire i contenitori vuoti secondo le disposizioni locali.

Per ulteriori informazioni consultare la relativa scheda di sicurezza.

Le informazioni contenute nella presente scheda tecnica sono fornite al meglio delle conoscenze tecniche e scientifiche del COLORIFICIO AREA 51. Tuttavia non costituiscono garanzia di risultato in quanto le condizioni e le modalità di applicazione sono al di fuori di ogni controllo. Si consiglia di valutare sempre l'effettiva idoneità del prodotto ad ogni singolo caso specifico e di rispettare le prescrizioni d'uso indicate nella scheda tecnica.



Zona industriale C/da Sant' Antuono
84035 Polla - SA - Italy
Tel + 39 0975 391005
Telefax + 39 0975 375811
E-mail: info@colorificioarea51.it