



## DESCRIZIONE

## AREATENNIS

*Pittura acrilica per pavimentazioni sportive e civili*

AREATENNIS è una pittura a base di legante acrilico in dispersione acquosa, idonea alla protezione di pavimenti destinati allo svolgimento di varie attività sportive, tra le quali: tennis, basket, calcetto, volley, aree gioco bimbi, aree pedonali, ecc. Può essere applicata su qualsiasi superficie in cemento o bitume adibita ad uso sportivo o civile. Il prodotto è dotato di elevata resistenza al dilatamento ed agli agenti atmosferici. Assicura un'ottima pedonabilità e una lunga durata della finitura. Ideale anche per la protezione e decorazione di pavimenti o marciapiedi. Non rotabile.

## CARATTERISTICHE TECNICHE

(Dati principali rilevati a 20°  
e con umidità relativa  
inferiore al 75 %)

Aspetto e finitura	Satinata / Lievemente ruvida
Colori / Basi	Bianco - Grigio 7030 - Verde 6029- Rosso 612 - Azzurro 5015
Supporti di applicazione	Esterni
Natura del legante	Acrilico in dispersione acquosa
Resa teorica per mano	5 - 6 mq/litro
Applicazione e diluizione	a pennello con acqua: 1° mano 30-40%, 2° - 3° mano 10-20% a rullo con acqua: 1° mano 30-40%, 2°-3° mano 10-20%
Pulizia attrezzi	Con acqua potabile
Secco al tatto	2 - 4 h
Sovraverniciabile	8 - 12 h
Essiccazione completa	1 - 2 giorni (variabili in funzione dell'umidità e della temperatura)
Peso specifico	1,30 +/- 0,05 g/ml
Viscosità	Tixotropica
Vita di stoccaggio	24 mesi (in luogo fresco e asciutto)
Confezioni	Litri 4 - 14

## CLASSIFICAZIONE COV

(Direttiva 2004/42/CE)  
Decreto Legge n. 161/2006

Pitture monocomponenti ad alte prestazioni Base ACQUA i/BA

Valore limite UE per questo prodotto dal 2010: 140 g/l  
AREATENNIS contiene COV massimo 10 g/l

**PREPARAZIONE DEI  
SUPPORTI****SUPPORTI NUOVI CEMENTIZI:**

*Assicurarsi che la superficie sia priva di umidità di risalita, perfettamente asciutta, pulita e ben stagionata (almeno 2 mesi).*

**Cemento industriale elicotterato:** *abradere previa carteggiatura la superficie per eliminare lo strato lucido superficiale. Depolverare.*

*Applicare una mano di AREAFOND ALCALINO, diluito con acqua in rapporto 1:5, lasciandolo essiccare per circa 4 - 5 ore.*

**Cemento non elicotterato:** *trattare la superficie con una soluzione di acido cloridrico all'1-2% e lasciare agire fino ad assenza di sviluppo di bollicine gassose; sciacquare a fondo con acqua assicurandosi che non vi sia più presenza di acido. Lasciare asciugare per 24 - 48 ore. Applicare una mano di fissativo AREAFOND ALCALINO, diluito con acqua in rapporto 1:5, lasciandolo essiccare per circa 4 - 5 ore.*

**SUPPORTI VERNICIATI O USURATI:**

*Eliminare, se presenti, parti in fasi di distacco e ripristinare eventuali imperfezioni con malta specifica per bassi spessori lasciandola maturare.*

*Depolverare l'intera superficie e assicurarsi che sia priva di umidità di risalita, perfettamente asciutta e pulita.*

*Applicare una mano di fissativo AREAFOND ALCALINO, diluito con acqua in rapporto 1:4, lasciandolo essiccare per circa 4 - 5 ore.*

*Su supporti deteriorati applicare, come ulteriore fondo, una prima mano di AREATENNIS, possibilmente a pennello, diluita al 30 - 40% con acqua per uniformare la superficie. Lasciare asciugare per circa 8 - 12 ore.*

**MANTI BITUMINOSI E ASFALTI:**

*Attendere la completa ossidazione del supporto. Ad ossidazione avvenuta pulire in modo accurato l'intera superficie da polvere ed eventuali residui che potrebbero compromettere l'adesione della vernice. Applicare, come fondo, una mano di AREATENNIS diluito con acqua al 40% lasciandolo essiccare per circa 8 - 12 ore.*

**MODALITÀ DI APPLICAZIONE**

*Assicurarsi che il supporto sia perfettamente asciutto.*

*Applicare due, tre mani a finire di AREATENNIS diluita al 10-20% con acqua, con intervalli di 10 ore circa l'una dall'altra.*

*In casi particolari (dove è richiesto uno spessore maggiore) il prodotto può essere utilizzato senza alcuna diluizione.*

**TINTEGGIATURA**

*Il prodotto è disponibile in basi già pronte:  
Bianco - Grigio 7030 - Rosso 612 - Verde 6029 - AZZURRO 5015.*

**AVVERTENZE E  
CONSIGLI UTILI**

*Diluire il prodotto nelle percentuali indicate per facilitare l'applicazione e la distensione.  
Mescolare bene prima dell'uso.  
Per una finitura uniforme utilizzare basi del medesimo lotto di produzione.  
Casomai ciò non fosse possibile rimescolare tra loro le varie produzioni allo scopo di evitare eventuali differenze di tono.  
Non applicare con spessore superiore ai 600  $\mu$  (0,6 mm) per mano.  
Non applicare con temperatura dell'aria e/o del supporto inferiore a +8°C o superiore a +35°C.  
Non applicare con umidità relativa superiore a 80%.  
Non applicare su supporti con umidità di risalita.  
Non applicare su superficie esposta al sole diretto.  
Non applicare in previsione di piogge.  
Non interrompere l'applicazione se non completata la superficie.  
Conservare il prodotto privo di acqua di diluizione in un contenitore sigillato posto in ambiente fresco, asciutto e lontano da fonti di calore.*

**INDICAZIONI DI SICUREZZA**

*Aerare sufficientemente il locale dopo la tinteggiatura prima di soggiornarvi nuovamente.  
Smaltire i contenitori vuoti secondo le disposizioni locali.  
Per ulteriori informazioni consultare la relativa scheda di sicurezza.*

*Le informazioni contenute nella presente scheda tecnica sono fornite al meglio delle conoscenze tecniche e scientifiche del COLORIFICIO AREA 51. Tuttavia non costituiscono garanzia di risultato in quanto le condizioni e le modalità di applicazione sono al di fuori di ogni controllo. Si consiglia di valutare sempre l'effettiva idoneità del prodotto ad ogni singolo caso specifico e di rispettare le prescrizioni d'uso indicate nella scheda tecnica.*



Zona industriale C/da Sant' Antuono  
84035 Polla - SA - Italy  
Tel + 39 0975 391005  
Telefax + 39 0975 375811  
E-mail: info@colorificioa ea51.it