



DESCRIZIONE

AREATHERMICA FLEX

Rivestimento murale termoisolante elastomerico fibrorinforzato antialga

Rivestimento murale elastomerico termoisolante ad elevato fattore riempitivo, composto da speciali microsferiche ad alto potere isolante. Svolge una funzione di isolamento e coibentazione della parete dall'esterno, impedendo lo scambio termico con l'interno dell'abitazione. Non si avranno così ponti termici e quindi sprechi energetici, a vantaggio del confort abitativo. Elevata la resistenza alle intemperie e agli sbalzi termici.

La resistenza allo sviluppo di alghe è certificata con rapporto di prova n. 15LA01419.

CARATTERISTICHE TECNICHE

(Da principali rileva a 20° e con umidità relativa inferiore al 75 %)

Aspetto / finitura	Opaco/Liscia
Colori / Basi	Bianco B1 - Tinte cartella
Supporti di applicazione	esterni/interni
Natura del legante	Copolimero acrilico elastomerico
Resa teorica per mano	5 - 6 mq / l
Applicazione e diluizione	a pennello con acqua 10-15% a volume a rullo con acqua 5-10% a volume
Pulizia attrezzi	Con acqua potabile
Secco al tatto	40' - 1h 10'
Sovraverniciabile	6 - 8 h
Essiccazione completa	24 h
Peso specifico	1,20 +/- 0,05 g/ml
Viscosità	TIXOTROPICA
Vita di stoccaggio	12 mesi (in luogo fresco e asciutto)
Confezioni	Litri 0,750 - 4 - 14

CLASSIFICAZIONE

Rapporto di prova n. 15LA01494 rilasciato da INNOVHUB stazioni sperimentali per l'industria di Milano

DETERMINAZIONE DEL POTERE ALGHICIDA UNI EN 15458:2014	Nessuno sviluppo algale
DETERMINAZIONE DELLA RIFLETTANZA SOLARE ASTM E 903-12	TSR 82

CLASSIFICAZIONE COV

(Direttiva 2004/42/CE)
Decreto Legge n. 161/2006

Pitture per parete esterne di supporto minerale Base ACQUA c/BA
Valore limite UE per questo prodotto dal 2010: 40 g/l
AREATHERMICA FLEX con COV massimo <13 g/l

PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

SUPERFICI NUOVE NON PITTURATE: assicurarsi che la superficie sia asciutta, pulita e ben stagionata (almeno 30 giorni).

Applicare una mano di fissativo PRIMER ACRYL FX diluito con acqua in rapporto 1:3 per uniformare l'assorbimento e lasciarlo asciugare per circa 4 - 6 ore.

SUPERFICI GIÀ PITTURATE O DETERIORATE: spazzolare per togliere eventuali detriti non aderenti o parti sgretolanti in fase di distacco.

In presenza di muffe trattare la superficie con il risanante AREASAN seguendo le indicazioni sulla confezione.

Rimuovere con spazzolatura, oppure mediante lavaggio, le eventuali efflorescenze presenti. Consolidare tutta la superficie con fissativo PRIMER ACRYL FX diluito con acqua in rapporto 1:3 per uniformare l'assorbimento e lasciarlo asciugare per circa 4 - 6 ore.

In caso di rappezzi e difformità superficiali, applicare una mano di AREAFOND UNIFORMANTE ACRILICO a scelta tra la granulometria 0,2 - 0,5 mm.

MODALITÀ DI APPLICAZIONE

Successivamente alla preparazione del supporto e alla sua completa asciugatura procedere con l'applicazione della pittura AREATHERMICA FLEX opportunamente diluita. Applicare la seconda mano a distanza di 6-8 ore.

Il tempo di attesa tra una mano e l'altra è fortemente influenzato dalle condizioni climatiche. In caso di bassa temperatura il tempo di attesa sale anche fino a 24 ore.

La temperatura ottimale di applicazione è compresa tra +10 e +35°C con umidità relativa al di sotto del 70%. È possibile comunque applicare fino ad un minimo di +8°C ed U.R. max del 75%, ma con possibili alterazioni della finitura dovute ad una non perfetta filmazione del prodotto.

TINTEGGIATURA

La colorazione è realizzabile tramite il sistema tintometrico AREA COLOR SYSTEM. Nel caso di colorazioni di più confezioni dello stesso colore è consigliabile usare basi del medesimo lotto di produzione. Casomai ciò non fosse possibile rimescolare tra loro le varie produzioni allo scopo di evitare eventuali differenze di tono.

CONSIGLI UTILI

*Diluire il prodotto nelle percentuali indicate per facilitare l'applicazione e la distensione.
Mescolare bene prima dell'uso.
Non applicare con temperatura dell'aria e/o del supporto inferiore a +8°C o superiore a +35°C.
Non applicare con umidità relativa superiore a 80%.
Non applicare su parete esposta al sole diretto, in caso di vento, pioggia o nebbia.
Non applicare in previsione di piogge, gelo o forti escursioni termiche tra giorno/notte con possibile presenza di condensa superficiale.
Non applicare su supporti freschi, umidi o in fase di disgelo.
Le basse temperature notturne influenzano negativamente la perfetta reticolazione del prodotto.
Verificare preventivamente temperatura e umidità del supporto.
Non interrompere l'applicazione se non completata la parete.
Dopo l'applicazione le superfici devono essere protette per almeno 48 ore dalla pioggia e dalla condensa che deriva da escursioni termiche.
Il prodotto completa la polimerizzazione e quindi l'essiccazione raggiungendo la massima resistenza in 10 giorni circa in condizioni ottimali. Qualora il prodotto dovesse subire dilavamenti in questo periodo potrebbero formarsi antiestetiche colature dall'aspetto translucido.
Tale fenomeno è di natura temporanea e può essere eliminato tramite idrolavaggio o semplicemente attendendo le successive piogge.
Utilizzare sempre materiale della stessa fabbricazione. Qualora non fosse possibile evitare di accostare due lotti differenti ed utilizzare eventuali interruzioni di continuità della superficie, spigoli, solai, pilastri o altro.
Conservare il prodotto privo di acqua in un contenitore sigillato posto in ambiente fresco, asciutto e lontano da fonti di calore.*

INDICAZIONI DI SICUREZZA

*Aerare sufficientemente il locale dopo la tinteggiatura prima di soggiornarvi nuovamente.
Smaltire i contenitori vuoti secondo le disposizioni locali.
Per ulteriori informazioni consultare la relativa scheda di sicurezza.*

Le informazioni contenute nella presente scheda tecnica sono fornite al meglio delle conoscenze tecniche e scientifiche del COLORIFICIO AREA 51. Tu avrai non così tuiscono garanzia di risultato in quanto le condizioni e le modalità di applicazione sono al di fuori di ogni controllo. Si consiglia di valutare sempre l'effettiva idoneità del prodotto o ad ogni singolo caso specifico e di rispettare le prescrizioni d'uso indicate nella scheda tecnica.



Zona industriale C/da Sant' Antuono
84035 Polla - SA - Italy
Tel + 39 0975 391005
Telefax + 39 0975 375811
E-mail: info@colorificioarea51.it