



DESCRIZIONE

BIOQUARZ

Pittura murale al quarzo antimuffa antialga per esterno

Rivestimento murale al quarzo per esterno, ad alta copertura, con forte principio attivo nella lotta alle muffe. Di aspetto liscio e opaco grazie alla sua composizione e alle farine di quarzo micronizzate, ha una notevole resistenza agli agenti atmosferici. La sua azione antibatterica crea un'efficace prevenzione contro il riformarsi di muschi, alghe, funghi e licheni. Prodotto classificato secondo la normativa UNI: EN 1062-1 rapporto di prova n. 15LA01505. Resistenza allo sviluppo di alghe certificata.

CARATTERISTICHE TECNICHE

(Dati principali rilevati a 20° e con umidità relativa inferiore al 75 %)

Aspetto / finitura	Opaco/liscia
Colori / Basi	Bianco B1 - BNC - NTR - Tinte cartella
Supporti di applicazione	esterni
Natura del legante	Vinil versatato
Resa teorica per mano	9 - 10 mq / l
Applicazione e diluizione	a pennello con acqua 20-30% a volume a rullo con acqua 15-25% a volume a spruzzo con acqua 30-40% a volume
Pulizia attrezzi	Con acqua potabile
Secco al tatto	45' - 1h 30'
Sovraverniciabile	6 - 8 h
Essiccazione completa	24 h
Peso specifico	1,65 +/- 0,05 g/ml
Viscosità	15.000 - 19.000 cps
Vita di stoccaggio	24 mesi (in luogo fresco e asciutto)
Confezioni	Litri 0,750 - 2,5 - 4 - 14

CLASSIFICAZIONE COV

*(Direttiva 2004/42/CE)
Decreto Legge n. 161/2006*

*Pitture per pareti esterne di supporto minerale Base ACQUA c/BA
Valore limite UE per questo prodotto dal 2010: 40 g/l
BIOQUARZ contiene COV massimo < 13 g/l*

**PREPARAZIONE DEI
SUPPORTI**

SUPERFICI NUOVE O NON PITTURATE: assicurarsi che la superficie sia asciutta - applicare una mano di fissativo ad acqua AREAFOND ACRILICO opportunamente diluito.

SUPERFICI DETERIORATE O PITTURATE CON TEMPERA: rimuovere tutte le parti non aderenti di pittura o intonaco - stuccare con AREASTUCCO nelle zone ove si è provveduto a togliere vecchi residui - applicare una mano di fissativo ad acqua AREAFOND ACRILICO opportunamente diluito.

SUPERFICI PITTURATE CON IDROPITTURA LAVABILE: riempire eventuali fori o capillarità della parete con AREASTUCCO riempitivo lasciandolo essiccare - spazzolare e carteggiare la parete - applicare una mano di fissativo ad acqua AREAFOND ACRILICO opportunamente diluito.

MODALITÀ DI APPLICAZIONE

Assicurarsi che la parete sia perfettamente asciutta - applicare due mani di BIOQUARZ con un intervallo di circa 5 - 6 ore una dall'altra.

TINTEGGIATURA

La colorazione è realizzabile tramite il sistema tintometrico AREA COLOR SYSTEM. Nel caso di colorazioni di più confezioni dello stesso colore è consigliabile usare basi del medesimo lotto di produzione. Casomai ciò non fosse possibile rimescolare tra loro le varie produzioni allo scopo di evitare eventuali differenze di tono.

CONSIGLI UTILI

Diluire il prodotto nelle percentuali indicate per facilitare l'applicazione e la distensione. Mescolare bene prima dell'uso.

Non applicare con temperatura dell'aria e/o del supporto inferiore a +5°C o superiore a +35°C.

Non applicare con umidità relativa superiore a 80%.

Non applicare su parete esposta al sole diretto.

Non applicare in previsione di piogge.

Non interrompere l'applicazione se non completata la parete.

Conservare il prodotto privo di acqua di diluizione in un contenitore sigillato posto in ambiente fresco, asciutto e lontano da fonti di calore.

INDICAZIONI DI SICUREZZA

Smaltire i contenitori vuoti secondo le disposizioni locali.

Per ulteriori informazioni consultare la relativa scheda di sicurezza.

Le informazioni contenute nella presente scheda tecnica sono fornite al meglio delle conoscenze tecniche e scientifiche del COLORIFICIO AREA 51. Tuttavia non costituiscono garanzia di risultato in quanto le condizioni e le modalità di applicazione sono al di fuori di ogni controllo. Si consiglia di valutare sempre l'effettiva idoneità del prodotto ad ogni singolo caso specifico e di rispettare le prescrizioni d'uso indicate nella scheda tecnica.