



DESCRIZIONE

CASAMIA TOP XTW

Idropittura semilavabile traspirante extrawhite per interni

Pittura murale per interni al biossido di titanio e cariche selezionate con punto di bianco superiore. Facile da applicare, di finitura opaca, è adatta per essere usata in tutti gli ambienti dove è richiesta una perfetta traspirabilità (cucine, bagni, cantine, lavanderie, garage, capannoni, etc.).

CARATTERISTICHE TECNICHE

*(Dati principali rilevati a 20°
e con umidità relativa
inferiore al 75 %)*

<i>Aspetto e finitura</i>	<i>Opaco / Liscia</i>
<i>Colori / Basi</i>	<i>Bianco</i>
<i>Supporti di applicazione</i>	<i>Interni</i>
<i>Natura del legante</i>	<i>Vinil versatato</i>
<i>Resa teorica per mano</i>	<i>9 - 10 mq/l</i>
<i>Applicazione e diluizione</i>	<i>a pennello con acqua 20 - 30% a rullo con acqua 15 - 25% a spruzzo con acqua 30 - 40%</i>
<i>Pulizia attrezzi</i>	<i>Con acqua potabile</i>
<i>Secco al tatto</i>	<i>50' - 1h 40'</i>
<i>Sovraverniciabile</i>	<i>6 - 8 h</i>
<i>Essiccazione completa</i>	<i>24 h</i>
<i>Peso specifico</i>	<i>1,63 +/- 0,05 g/ml</i>
<i>Viscosità</i>	<i>15.000 - 20.000 cps</i>
<i>Vita di stoccaggio</i>	<i>24 mesi (in luogo fresco e asciutto)</i>
<i>Confezioni</i>	<i>Litri 2,5 - 4 - 14</i>

CLASSIFICAZIONE COV

(Direttiva 2004/42/CE)
Decreto Legge n. 161/2006

Pittura opaca per pareti e soffitti interni Base ACQUA a/BA
Valore limite UE per questo prodotto dal 2010: 30 g/l
CASAMIA TOP XTW contiene COV massimo < 5 g/l

**PREPARAZIONE DEI
SUPPORTI****SUPERFICI NUOVE NON VERNICIATE e CARTONGESSI**

Assicurarsi che gli intonaci siano maturi ed asciutti, puliti, privi di polvere e di parti scarsamente coerenti. Stuccare con AREASTUCCO IN PASTA o con AREASTUCCO RIEMPITIVO IN POLVERE e carteggiare le imperfezioni. Applicare una mano di fissativo AREAFOND ACRILICO opportunamente diluito su tutte le superfici per uniformare l'assorbimento e lasciarlo asciugare per almeno 4-6 ore.

SUPERFICI IN BUONE CONDIZIONI PITTURATE CON IDROPITTURA LAVABILE

Assicurarsi che le superfici siano pulite, prive di polvere e di parti scarsamente coerenti. Stuccare con AREASTUCCO IN PASTA o con AREASTUCCO RIEMPITIVO IN POLVERE e carteggiare le imperfezioni. Applicare una mano di fissativo AREAFOND ACRILICO opportunamente diluito su tutte le superfici per uniformare l'assorbimento e lasciarlo asciugare per almeno 4-6 ore.

SUPERFICI DETERIORATE O PITTURATE CON TEMPERA

Pulire accuratamente le superfici eliminando le parti di intonaco o idropittura sfarinate e scarsamente aderenti. Stuccare con AREASTUCCO IN PASTA o con AREASTUCCO RIEMPITIVO IN POLVERE e carteggiare le imperfezioni o se necessario, in casi di spessori elevati, ripristinare con malte specifiche. Applicare una mano di fissativo AREAFOND ACRILICO opportunamente diluito su tutte le superfici per uniformare l'assorbimento e lasciarlo asciugare per almeno 4-6 ore.

MODALITÀ DI APPLICAZIONE

Successivamente alla preparazione del supporto e alla sua completa asciugatura procedere con l'applicazione di CASAMIA XTW opportunamente diluito. Applicare la seconda mano a distanza di 6 - 8 ore.

**AVVERTENZE E
CONSIGLI UTILI**

*Diluire il prodotto nelle percentuali indicate per facilitare l'applicazione e la distensione.
Mescolare bene prima dell'uso.
Non applicare con temperatura ambiente e/o del supporto inferiore a +8°C o superiore a +35°C.
Non applicare con umidità relativa dell'ambiente superiore a 80%.
Non applicare su parete esposta al sole diretto.
Non interrompere l'applicazione se non completata la parete.
Conservare il prodotto privo di acqua di diluizione in un contenitore sigillato posto in ambiente fresco e asciutto e lontano da fonti di calore.*

INDICAZIONI DI SICUREZZA

*Smaltire i contenitori vuoti secondo le disposizioni locali.
Per ulteriori informazioni riguardo l'utilizzo sicuro del prodotto consultare la relativa scheda di sicurezza.*

Le informazioni contenute nella presente scheda tecnica sono fornite al meglio delle conoscenze tecniche e scientifiche del COLORIFICIO AREA 51. Tuttavia non costituiscono garanzia di risultato in quanto le condizioni e le modalità di applicazione sono al di fuori di ogni controllo. Si consiglia di valutare sempre l'effettiva idoneità del prodotto ad ogni singolo caso specifico e di rispettare le prescrizioni d'uso indicate nella scheda tecnica.



Zona industriale C/da Sant' Antuono
84035 Polla - SA - Italy
Tel + 39 0975 391005
Telefax + 39 0975 375811
E-mail: info@colorificioarea51.it