



## DESCRIZIONE

## ELEGANCE - 06 TB

*Idropittura superlavabile per interni ed esterni*

*Idropittura superlavabile autopulente, con cariche ed additivi pregiati e selezionati, è caratterizzata da eccezionale copertura, resa, dilatazione setolosità, tanto da essere elemento di decoro ove si voglia ottenere ambienti di prestigio ed eleganza con soluzioni estetiche di finiture pregiate. Si contraddistingue inoltre per l'ottima pennellabilità, l'elevatissimo punto di bianco e per la notevole resistenza allo sporco.*

### CARATTERISTICHE TECNICHE

*(Dati principali rilevati a 20° e con umidità relativa inferiore al 75 %)*

<i>Aspetto e finitura</i>	<i>Setato / Liscia</i>
<i>Colori / Basi</i>	<i>Bianco B1 - BNC - NTR - Tinte cartella</i>
<i>Supporti di applicazione</i>	<i>Interni/Esterni</i>
<i>Natura del legante</i>	<i>Copolimero vinilversatico</i>
<i>Resa teorica per mano</i>	<i>12 - 13 mq/l</i>
<i>Applicazione e diluizione</i>	<i>a pennello con acqua 20 - 30% a rullo con acqua 15 - 25% a spruzzo con acqua 30 - 40%</i>
<i>Pulizia attrezzi</i>	<i>Con acqua potabile</i>
<i>Secco al tatto</i>	<i>40' - 1h 10'</i>
<i>Sovraverniciabile</i>	<i>6 - 8 h</i>
<i>Essiccazione completa</i>	<i>24 h</i>
<i>Peso specifico</i>	<i>1,49 +/- 0,05 g/ml</i>
<i>Viscosità</i>	<i>13.000 - 18.000 cps</i>
<i>Vita di stoccaggio</i>	<i>24 mesi (in luogo fresco e asciutto)</i>
<i>Confezioni</i>	<i>Litri 0,750 - 2,5 - 4 - 10 - 14</i>

**CLASSIFICAZIONE COV**

(Direttiva 2004/42/CE)  
Decreto Legge n. 161/2006

Pittura opaca per pareti e soffitti interni Base ACQUA a/BA  
Valore limite UE per questo prodotto dal 2010: 30 g/l  
ELEGANCE - 06 TB contiene COV massimo < 5 g/l

**PREPARAZIONE DEI  
SUPPORTI****SUPERFICI NUOVE NON VERNICIATE e CARTONGESSI**

Assicurarsi che gli intonaci siano maturi ed asciutti, puliti, privi di polvere e di parti scarsamente coerenti. Stuccare con AREASTUCCO IN PASTA o con AREASTUCCO RIEMPITIVO IN POLVERE e carteggiare le imperfezioni.

Applicare una mano di fissativo AREAFOND ACRILICO opportunamente diluito su tutte le superfici per uniformare l'assorbimento e lasciarlo asciugare per almeno 4-6 ore.

**SUPERFICI IN BUONE CONDIZIONI PITTURATE CON IDROPITTURA LAVABILE**

Assicurarsi che le superfici siano pulite, prive di polvere e di parti scarsamente coerenti. In presenza di muffe trattare la superficie con il risanante AREASAN seguendo le indicazioni sulla confezione. Rimuovere con spazzolatura le eventuali efflorescenze presenti. Stuccare con AREASTUCCO IN PASTA o con AREASTUCCO RIEMPITIVO IN POLVERE e carteggiare le imperfezioni. Applicare una mano di fissativo AREAFOND ACRILICO opportunamente diluito su tutte le superfici per uniformare l'assorbimento e lasciarlo asciugare per almeno 4-6 ore.

**SUPERFICI DETERIORATE O PITTURATE CON TEMPERA**

Pulire accuratamente le superfici eliminando le parti di intonaco o idropittura sfarinate e scarsamente aderenti.

In presenza di muffe trattare la superficie con il risanante AREASAN seguendo le indicazioni sulla confezione.

Rimuovere con spazzolatura le eventuali efflorescenze presenti.

Stuccare con AREASTUCCO IN PASTA o con AREASTUCCO RIEMPITIVO IN POLVERE e carteggiare le imperfezioni o se necessario, in casi di spessori elevati, ripristinare con malte specifiche. Applicare una mano di fissativo AREAFOND ACRILICO opportunamente diluito su tutte le superfici per uniformare l'assorbimento e lasciarlo asciugare per almeno 4-6 ore.

**MODALITÀ DI APPLICAZIONE**

Successivamente alla preparazione del supporto e alla sua completa asciugatura procedere con l'applicazione di ELEGANCE 06 TB opportunamente diluito.

Applicare la seconda mano a distanza di 6 - 8 ore.

Per alcune tinte formulate con pigmenti organici può essere necessaria l'applicazione di una terza mano di prodotto. Prima di applicare queste tinte utilizzare, come fondo, una mano di ELEGANCE 06 TB BIANCO.

**TINTEGGIATURA**

La colorazione è realizzabile tramite il sistema tintometrico AREA COLOR SYSTEM.

Nel caso di colorazioni di più confezioni dello stesso colore è consigliabile usare basi del medesimo lotto di produzione. Casomai ciò non fosse possibile rimescolare tra loro le varie produzioni allo scopo di evitare eventuali differenze di tono.

**AVVERTENZE E  
CONSIGLI UTILI**

*Diluire il prodotto nelle percentuali indicate per facilitare l'applicazione e la distensione.  
Mescolare bene prima dell'uso.  
Non applicare con temperatura ambiente e/o del supporto inferiore a +8°C o superiore a +35°C.  
Non applicare con umidità relativa dell'ambiente superiore a 80%.  
Non interrompere l'applicazione se non completata la parete.  
E' consigliabile utilizzare basi del medesimo lotto di produzione.  
E' consigliabile prima dell'applicazione di tinte vivaci, realizzate con base NTR, l'utilizzo di una mano di ELEGANCE 06 TB BIANCO come fondo uniformante.  
Conservare il prodotto privo di acqua di diluizione in un contenitore sigillato posto in ambiente fresco, asciutto e lontano da fonti di calore.*

**INDICAZIONI DI SICUREZZA**

*Smaltire i contenitori vuoti secondo le disposizioni locali.  
Per ulteriori informazioni riguardo l'utilizzo sicuro del prodotto consultare la relativa scheda di sicurezza.*

*Le informazioni contenute nella presente scheda tecnica sono fornite al meglio delle conoscenze tecniche e scientifiche del COLORIFICIO AREA 51. Tuttavia non costituiscono garanzia di risultato in quanto le condizioni e le modalità di applicazione sono al di fuori di ogni controllo. Si consiglia di valutare sempre l'effettiva idoneità del prodotto ad ogni singolo caso specifico e di rispettare le prescrizioni d'uso indicate nella scheda tecnica.*



Zona industriale C/da Sant' Antuono  
84035 Polla - SA - Italy  
Tel + 39 0975 391005  
Telefax + 39 0975 375811  
E-mail: [info@colorificioarea51.it](mailto:info@colorificioarea51.it)