



DESCRIZIONE

FINITURA PROTETTIVA

Protettivo trasparente per idropitture e decorativi

Protettivo trasparente per idropitture e decorativi in versione lucida e opaca. Il prodotto protegge la superficie trattata aumentando la lavabilità. Può, inoltre, essere addizionato con GLITTER 3D per un simpatico effetto cielo stellato.

CARATTERISTICHE TECNICHE

*(Dati principali rilevati a 20°
e con umidità relativa
inferiore al 75 %)*

<i>Aspetto e finitura</i>	<i>Liscia / Opaca o Lucida</i>
<i>Colori / Basi</i>	<i>Trasparente</i>
<i>Supporti di applicazione</i>	<i>Interni/Esterni</i>
<i>Natura del legante</i>	<i>Copolimero acrilico</i>
<i>Resa teorica per mano</i>	<i>12 - 15 mq/l</i>
<i>Applicazione e diluizione</i>	<i>a pennello pronto all'uso - con acqua se necessario al 10% a rullo pronto all'uso - con acqua se necessario al 10%</i>
<i>Pulizia attrezzi</i>	<i>Con acqua potabile</i>
<i>Secco al tatto</i>	<i>1h</i>
<i>Sovraverniciabile</i>	<i>4 - 6 h</i>
<i>Essiccazione completa</i>	<i>24 h</i>
<i>Peso specifico</i>	<i>1,00 +/- 0,05 g/ml</i>
<i>Viscosità</i>	<i>6.000 - 8.000 cps</i>
<i>Vita di stoccaggio</i>	<i>18 mesi (in luogo fresco e asciutto)</i>
<i>Confezioni</i>	<i>Litri 1 - 2,5</i>

CLASSIFICAZIONE COV

*(Direttiva 2004/42/CE)
Decreto Legge n. 161/2006*

*Pitture per effetti decorativi Base ACQUA A/I
Valore limite UE per questo prodotto dal 2010: 200 g/l
FINITURA PROTETTIVA contiene COV massimo 30 g/l*

rev. n. 2 del 20 Feb 2020

ST_FINITURA PROTETTIVA

**PREPARAZIONE DEI SUPPORTI**

*Rimuovere dal supporto da trattare qualsiasi traccia di sporco, eventuali parti friabili o non aderenti.
Spazzolare successivamente per depolverare la superficie.
Assicurarsi che la superficie da trattare sia perfettamente asciutta.
Assicurarsi che il supporto sia privo di umidità.*

MODALITÀ DI APPLICAZIONE

Applicare a rullo o a pennello una o due mani di FINITURA PROTETTIVA.

AVVERTENZE E CONSIGLI UTILI

*Diluire il prodotto nelle percentuali indicate per facilitare l'applicazione e la distensione.
Mescolare bene prima dell'uso.
Non applicare con temperatura ambiente e/o del supporto inferiore a +8°C o superiore a +35°C.
Non applicare con umidità relativa dell'ambiente superiore a 80%.
Non interrompere l'applicazione se non completata la parete.
E' consigliabile utilizzare basi del medesimo lotto di produzione.
Conservare il prodotto privo di acqua di diluizione in un contenitore sigillato posto in ambiente fresco, asciutto e lontano da fonti di calore.*

INDICAZIONI DI SICUREZZA

Aerare sufficientemente il locale dopo la tinteggiatura prima di soggiornarvi nuovamente. Smaltire i contenitori vuoti secondo le disposizioni locali. Per ulteriori informazioni consultare la relativa scheda di sicurezza.

Le informazioni contenute nella presente scheda tecnica sono fornite al meglio delle conoscenze tecniche e scientifiche del COLORIFICIO AREA 51. Tuttavia non costituiscono garanzia di risultato in quanto le condizioni e le modalità di applicazione sono al di fuori di ogni controllo. Si consiglia di valutare sempre l'effettiva idoneità del prodotto ad ogni singolo caso specifico e di rispettare le prescrizioni d'uso indicate nella scheda tecnica.



Zona industriale C/da Sant' Antuono

84035 Polla - SA - Italy

Tel + 39 0975 391005

Telefax + 39 0975 375811

E-mail: info@colorificioarea51.it