



## INSTEIA

*Pittura decorativa per interni all'acqua*

### DESCRIZIONE

*Pittura decorativa all'acqua per interni con particolare finitura ottenuta dall'accostamento tra gli eleganti riflessi metallici dei perlescenti e il calore di materiali naturali come la sabbia.  
Facile da applicare e di gradevole aspetto, è adatta alla decorazione di qualsiasi ambiente. Buona la resistenza al lavaggio.*

### CARATTERISTICHE TECNICHE

*(Dati principali rilevati a 20° e con umidità relativa inferiore al 75 %)*

<i>Aspetto e finitura</i>	<i>Sabbioso / Metallico</i>
<i>Colori / Basi</i>	<i>Silver - Gold - Tinte cartella</i>
<i>Effetto</i>	<i>Soft - Classic - Gran - Metal</i>
<i>Natura del legante</i>	<i>Polimero acrilico</i>
<i>Supporti di applicazione</i>	<i>Interni</i>
<i>Resa teorica per mano</i>	<i>9 - 10 mq/l</i>
<i>Applicazione e diluizione</i>	<i>a pennello per decorativi pronto all'uso, se necessario con acqua al max 5%</i>
<i>Pulizia attrezzi</i>	<i>Con acqua potabile</i>
<i>Secco al tatto</i>	<i>2 - 3h</i>
<i>Sovraverniciabile</i>	<i>4 - 6 h</i>
<i>Essiccazione completa</i>	<i>7 - 10 giorni</i>
<i>Peso specifico</i>	<i>1,00 +/- 0,05 g/ml</i>
<i>Viscosità</i>	<i>6.000 - 8.000 cps</i>
<i>Vita di stoccaggio</i>	<i>12 mesi (in luogo fresco e asciutto)</i>
<i>Confezioni</i>	<i>Litri 1,25 - 2,5 - 5</i>

rev. n. 2 del 20 Feb 2020

ST\_INSTEIA SOFT

**CLASSIFICAZIONE COV**

(Direttiva 2004/42/CE)  
Decreto Legge n. 161/2006

Pitture per effetti decorativi Base Acqua A/I  
Valore limite UE per questo prodotto dal 2010: 200 g/l  
INSTEIA contiene COV massimo 14 g/l

**PREPARAZIONE DEI  
SUPPORTI****SUPERFICI NUOVE NON VERNICIATE e CARTONGESSI**

Assicurarsi che gli intonaci siano maturi ed asciutti, puliti, privi di polvere e di parti scarsamente coerenti. Stuccare con AREASTUCCO IN PASTA o con AREASTUCCO RIEMPITIVO IN POLVERE e carteggiare le imperfezioni.

Applicare una mano di fissativo AREAFOND ACRILICO opportunamente diluito su tutte le superfici per uniformare l'assorbimento e lasciarlo asciugare per almeno 4-6 ore.

Applicare due mani di FONDO DECORO SOFT e lasciarlo asciugare completamente.

**SUPERFICI IN BUONE CONDIZIONI PITTURATE CON IDROPITTURA LAVABILE** Assicurarsi che le superfici siano pulite, prive di polvere e di parti scarsamente coerenti. Stuccare con AREASTUCCO IN PASTA o con AREASTUCCO RIEMPITIVO IN POLVERE e carteggiare le imperfezioni. Applicare una mano di fissativo AREAFOND ACRILICO opportunamente diluito su tutte le superfici per uniformare l'assorbimento e lasciarlo asciugare per almeno 4-6 ore.

Applicare due mani di FONDO DECORO SOFT e lasciarlo asciugare completamente.

**SUPERFICI DETERIORATE O PITTURATE CON TEMPERA**

Pulire accuratamente le superfici eliminando le parti di intonaco o idropittura sfarinate e scarsamente aderenti.

In presenza di muffe trattare la superficie con il risanante AREASAN seguendo le indicazioni sulla confezione.

Rimuovere con spazzolatura le eventuali efflorescenze presenti.

Stuccare con AREASTUCCO IN PASTA o con AREASTUCCO RIEMPITIVO IN POLVERE e carteggiare le imperfezioni o se necessario, in casi di spessori elevati, ripristinare con malte specifiche. Applicare una mano di fissativo AREAFOND ACRILICO opportunamente diluito su tutte le superfici per uniformare l'assorbimento e lasciarlo asciugare per almeno 4-6 ore.

Applicare due mani di FONDO DECORO SOFT e lasciarlo asciugare completamente.

**MODALITÀ DI APPLICAZIONE**

Successivamente alla preparazione del supporto e alla sua completa asciugatura.  
Applicare una o due mani di INSTEIA a pennellate incrociate.

**TINTEGGIATURA**

La colorazione è realizzabile tramite il sistema tintometrico AREA COLOR SYSTEM.

Nel caso di colorazioni di più confezioni dello stesso colore è consigliabile usare basi del medesimo lotto di produzione. Casomai ciò non fosse possibile rimescolare tra loro le varie produzioni allo scopo di evitare eventuali differenze di tono.

**AVVERTENZE E  
CONSIGLI UTILI**

*Diluire il prodotto nelle percentuali indicate per facilitare l'applicazione e la distensione.  
Mescolare bene prima dell'uso.  
Non applicare con temperatura dell'aria e/o del supporto inferiore a +5°C o superiore a +35°C.  
Non applicare con umidità relativa superiore a 80%.  
Non applicare su parete esposta al sole diretto.  
Non interrompere l'applicazione se non completata la parete.  
Conservare il prodotto privo di acqua di diluizione in un contenitore sigillato posto in ambiente fresco, asciutto e lontano da fonti di calore.*

**INDICAZIONI DI SICUREZZA**

*Aerare sufficientemente il locale dopo la tinteggiatura prima di soggiornarvi nuovamente. Smaltire i contenitori vuoti secondo le disposizioni locali. Per ulteriori informazioni consultare la relativa scheda di sicurezza.*

*Le informazioni contenute nella presente scheda tecnica sono fornite al meglio delle conoscenze tecniche e scientifiche del COLORIFICIO AREA 51. Tuttavia non costituiscono garanzia di risultato in quanto le condizioni e le modalità di applicazione sono al di fuori di ogni controllo. Si consiglia di valutare sempre l'effettiva idoneità del prodotto ad ogni singolo caso specifico e di rispettare le prescrizioni d'uso indicate nella scheda tecnica.*



Zona industriale C/da Sant' Antuono  
84035 Polla - SA - Italy  
Tel + 39 0975 391005  
Telefax + 39 0975 375811  
E-mail: [info@colorificioarea51.it](mailto:info@colorificioarea51.it)