



**DESCRIZIONE**

## LEGANTE RINFORZANTE

### *Resina protettiva trasparente*

Resina rinforzante per pitture ad acqua e malte cementizie, utilizzabile anche come protettivo trasparente su superfici verticali.  
 Il prodotto dona protezione e lavabilità alle superfici trattate.  
 E' idoneo, quindi, per proteggere manufatti in terracotta, cemento e supporti porosi.

**CARATTERISTICHE TECNICHE**

(Dati principali rilevati a 20°  
 e con umidità relativa  
 inferiore al 75 %)

<i>Aspetto e finitura</i>	<i>Lucida</i>
<i>Colori / Basi</i>	<i>Trasparente</i>
<i>Supporti di applicazione</i>	<i>Interni/Esterni</i>
<i>Natura del legante</i>	<i>Polimero sintetico in emulsione acquosa</i>
<i>Resa teorica per mano</i>	<i>Variabile in funzione dell'applicazione</i>
<i>Applicazione e diluizione</i>	<i>a pennello con acqua</i> <i>a rullo con acqua</i> <i>(vedi indicazioni per la diluizione alla pagina successiva)</i>
<i>Pulizia attrezzi</i>	<i>Con acqua potabile</i>
<i>Secco al tatto</i>	<i>1 - 2 h</i>
<i>Sovraverniciabile</i>	<i>4 - 5 h</i>
<i>Essiccazione completa</i>	<i>20 - 24 h</i>
<i>Peso specifico</i>	<i>1,00 +/- 0,05 g/ml</i>
<i>Viscosità</i>	<i>4.000 - 6.000 cps</i>
<i>Vita di stoccaggio</i>	<i>18 mesi (in luogo fresco e asciutto)</i>
<i>Confezioni</i>	<i>Litri 0,750 - 4</i>

**CLASSIFICAZIONE COV**

(Direttiva 2004/42/CE)  
 Decreto Legge n. 161/2006

*Pitture monocomponenti ad alte prestazioni Base ACQUA i/BA*

*Valore limite UE per questo prodotto dal 2010: 140 g/l*  
*LEGANTE RINFORZANTE contiene COV massimo 30 g/l*

**PREPARAZIONE DEI  
SUPPORTI**

*Rimuovere dal supporto da trattare qualsiasi traccia di sporco o eventuali parti friabili o non aderenti.*

**MODALITÀ DI APPLICAZIONE****PROTETTIVO PER SUPPORTI:**

*Applicare il LEGANTE RINFORZANTE a rullo o pennello tal quale o diluito fino ad un max di 1:3 a volume a secondo del grado di protezione che si vuole ottenere.*

**RINFORZANTE PER MALTE:**

*Il prodotto può anche essere usato per rinforzare malte cementizie sostituendolo in parte all'acqua dell'impasto.*

*Aggiungere alla malta il legante diluito con acqua rapporto 1:3.*

**AVVERTENZE E  
CONSIGLI UTILI**

*Diluire il prodotto nelle percentuali indicate per facilitare l'applicazione e la distensione. Mescolare bene prima dell'uso.*

*Non applicare con temperatura dell'aria e/o del supporto inferiore a +8°C o superiore a +35°C.*

*Non applicare con umidità relativa superiore a 80%.*

*Non applicare su parete esposta al sole diretto.*

*Non applicare in previsione di piogge.*

*Non interrompere l'applicazione se non completata la parete.*

*Conservare il prodotto privo di acqua di diluizione in un contenitore sigillato posto in ambiente fresco, asciutto e lontano da fonti di calore.*

**INDICAZIONI DI SICUREZZA**

*Aerare sufficientemente il locale dopo la tinteggiatura prima di soggiornarvi nuovamente. Smaltire i contenitori vuoti secondo le disposizioni locali.*

*Per ulteriori informazioni consultare la relativa scheda di sicurezza.*

*Le informazioni contenute nella presente scheda tecnica sono fornite al meglio delle conoscenze tecniche e scientifiche del COLORIFICIO AREA 51. Tuttavia non costituiscono garanzia di risultato in quanto le condizioni e le modalità di applicazione sono al di fuori di ogni controllo. Si consiglia di valutare sempre l'effettiva idoneità del prodotto ad ogni singolo caso specifico e di rispettare le prescrizioni d'uso indicate nella scheda tecnica.*