rev. n. 1 del 10 Dic 2016
ST_numerodieci

AREA 51 COLORIFICIO

NUMERODIECI

Idropittura superlavabile acrilica
extra fine con finitura opaca

DESCRIZIONE

Idropittura murale acrilica superlavabile extra fine, con finitura opaca ed elevata copertura. È formulata con resina acrilica pura di qualità superiore che gli conferisce un' eccezionale resistenza al lavaggio e una bassa presa di sporco. L'altissimo grado di bianco, il potere coprente e la finitura opaca consentono di mascherare le imperfezioni delle pareti. Elevata la resa. Ottima in tutti gli ambienti nei quali si voglia ottenere una finitura di pregio e durevole nel tempo.

CARATTERISTICHE TECNICHE

(Dati principali rilevati a 20° e con umidità relativa inferiore al 75 %)

Aspetto e finitura	*Molto opaco*
Colori / Basi	*Bianco*
Supporti di applicazione	*Interni ed esterni*
Natura del legante	*Emulsione acrilica pura*
Resa teorica per mano	*12 - 13 mq / l*
Applicazione e diluizione	*a pennello con acqua 25-30% a volume* *a rullo con acqua 20-25% a volume* *a spruzzo con acqua 30-35% a volume*
Pulizia attrezzi	*Con acqua potabile*
Secco al tatto	*max 1 h*
Sovraverniciabile	*6 - 8 h*
Essiccazione completa	*24 h*
Peso specifico	*1,54 +/- 0,05 g/ml*
Viscosità	*9.000 - 14.500 cps*
Vita di stoccaggio	*24 mesi (in luogo fresco e asciutto)*
Confezioni	*Litri 2,5 - 4 - 14*

CLASSIFICAZIONE

Valori rilevati con metodi di analisi interne del laboratorio del COLORIFICIO AREA 51

Resistenza al lavaggio	*Ottima*
Potere di copertura essiccata	*Buono*
Grado di brillantezza	*Molto opaco (2,9 gloss angolo 85°)*
Finezza di macinazione	*Fine classe S1*

CLASSIFICAZIONE COV

(Direttiva 2004/42/CE)
Decreto Legge n. 161/2006

Pitture opache per pareti e soffitti interni Base ACQUA a/BA
Valore limite UE per questo prodotto dal 2010: 30 g/l
NUMERODIECI contiene COV massimo 10 g/l

PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

SUPERFICI NUOVE NON VERNICIATE e CARTONGESSI

Assicurarsi che gli intonaci siano maturi ed asciutti, puliti, privi di polvere e di parti scarsamente coerenti. Stuccare con AREASTUCCO IN PASTA o con AREASTUCCO RIEMPITIVO IN POLVERE e carteggiare le imperfezioni.
Apllicare una mano di fissativo AREAFOND ACRILICO opportunamente diluito su tutte le superfici per uniformare l'assorbimento e lasciarlo asciugare per almeno 4-6 ore.

SUPERFICI IN BUONE CONDIZIONI PITTURATE CON IDROPITTURA LAVABILE

Assicurarsi che le superfici siano pulite, prive di polvere e di parti scarsamente coerenti. Stuccare con AREASTUCCO IN PASTA o con AREASTUCCO RIEMPITIVO IN POLVERE e carteggiare le imperfezioni. In presenza di muffe trattare la superficie con il risanante AREASAN seguendo le indicazioni sulla confezione. Rimuovere con spazzolatura le eventuali efflorescenze presenti.
Applicare una mano di fissativo AREAFOND ACRILICO opportunamente diluito su tutte le superfici per uniformare l'assorbimento e lasciarlo asciugare per almeno 4-6 ore.

SUPERFICI DETERIORATE O PITTURATE CON TEMPERA

Pulire accuratamente le superfici eliminando le parti di intonaco o idropittura sfarinate e scarsamente aderenti.
In presenza di muffe trattare la superficie con il risanante AREASAN seguendo le indicazioni sulla confezione.
Rimuovere con spazzolatura le eventuali efflorescenze presenti.
Stuccare con AREASTUCCO IN PASTA o con AREASTUCCO RIEMPITIVO IN POLVERE e carteggiare le imperfezioni o se necessario, in casi di spessori elevati, ripristinare con malte specifiche. Applicare una mano di fissativo AREAFOND ACRILICO opportunamente diluito su tutte le superfici per uniformare l'assorbimento e lasciarlo asciugare per almeno 4-6 ore.

MODALITÀ DI APPLICAZIONE

Successivamente alla preparazione del supporto e alla sua completa asciugatura procedere con l'applicazione di NUMERODIECI opportunamente diluito.
Applicare la seconda mano a distanza di 6 - 8 ore.

TINTEGGIATURA

La colarazione è realizzabile tramite il sistema tintometrico AREA COLOR SYSTEM.
Nel caso di colorazioni di più confezioni dello stesso colore è consigliabile usare basi del medesimo lotto di produzione. Casomai ciò non fosse possibile rimescolare tra loro le varie produzioni allo scopo di evitare eventuali differenze di tono.

AREA 51
COLORIFICIO

CONSIGLI UTILI

Diluire il prodotto nelle percentuali indicate per facilitare l'applicazione e la distensione.
Mescolare bene prima dell'uso.
Non applicare con temperatura ambiente e/o del supporto inferiore a +8°C o superiore a +35°C.
Non applicare con umidità relativa dell'ambiente superiore a 80%.
Non interrompere l'applicazione se non completata la parete.
E' consigliabile utilizzare basi del medesimo lotto di produzione.
Conservare il prodotto privo di acqua di diluizione in un contenitore sigillato posto in ambiente fresco, asciutto e lontano da fonti di calore.

INDICAZIONI DI SICUREZZA

Aerare sufficientemente il locale dopo la tinteggiatura prima di soggiornarvi nuovamente.
Smaltire i contenitori vuoti secondo le disposizioni locali.
Per ulteriori informazioni consultare la relativa scheda di sicurezza.

Le informazioni contenute nella presente scheda tecnica sono fornite al meglio delle conoscenze tecniche e scientifiche del COLORIFICIO AREA 51. Tuttavia non costituiscono garanzia di risultato in quanto le condizioni e le modalità di applicazione sono al di fuori di ogni controllo. Si consiglia di valutare sempre l'effettiva idoneità del prodotto ad ogni singolo caso specifico e di rispettare le prescrizioni d'uso indicate nella scheda tecnica.

AREA 51
COLORIFICIO
Zona industriale C/da Sant' Antuono
84035 Polla - SA - Italy
Tel + 39 0975 391005
Telefax + 39 0975 375811
E-mail: info@colorificioarea51.it