rev. n. 2 del 18 Mag 2020

ST_PAVIGUM

PAVIGUM

Pittura pedonabile antiscivolo per interni ed esterni

DESCRIZIONE

Pittura pedonabile elastomerica riempitiva, con buona adesione al supporto. Resistente agli agenti atmosferici e al calpestio. Ideata per la protezione di pavimenti, marciapiedi, etc.
Non rotabile.

CARATTERISTICHE TECNICHE

(Dati principali ril vati a 20° e con umidità relativa inferiore al 75 %)

Aspe o e finitur	Opaca / Ruvida
Colori / Basi	Bianco - Grigio - Rosso - Verde
Supporti di appli azione	Esterni
Natura del legante	Stirolo acrilica
Resa teorica per mano	5 - 7 mq/l
Applicazione e diluizione	a pennello con acqua: 1° mano 30 - 40%, 2° - 3° mano 10-20% a rullo con acqua: 1° mano 30 - 40%, 2° - 3° mano 10-20%
Pulizia attr zzi	Con acqua potabile
Secco al ta o	6 - 8 h
Sovraverniciabile	8 - 12 h
Essiccazione completa	1 - 2 giorni (variabili in funzione dell'umidità e della temperatura)
Peso specifi o	1,31 +/- 0,05 g/cm³
Viscosità	Tixotropica
Vita di stoccaggio	24 mesi (in luogo fresco e asciutto)
Confezioni	Litri 4 - 14

CLASSIFICAZIONE COV (Direttiva 2004/42/C Decreto Legge n. 161/2006	*Pitture monocomponenti ad alte prestazioni Base ACQUA i/BA* *Valore limite UE per questo prodotto dal 2010: 140 g/l* *PAVIGUM contiene COV massimo 10 g/l*

PREPARAZIONE DEI SUPPORTI	

SUPPORTI NUOVI CEMENTIZI:
Assicurarsi che la superficie sia priva di umidità di risalita, perfettamente asciutta, pulita e ben stagionata (almeno 2 mesi).

Cemento industriale elicotterato: *abradere previa carteggiatura la superficie per eliminare lo strato lucido superficiale. Depolverare.*
Applicare una mano di AREAFOND ALCALINO, diluito con acqua in rapporto 1:5, lasciandolo essiccare per circa 4 - 5 ore.
Cemento non elicotterato: *trattare la superficie con una soluzione di acido cloridrico all'1-2% e lasciare agire fino ad assenza di sviluppo di bollicine gassose; sciacquare a fondo con acqua assicurandosi che non vi sia più presenza di acido. Lasciare asciugare per 24 - 48 ore. Applicare una mano di fissativo AREAFOND ALCALINO, diluito con acqua in rapporto 1:5, lasciandolo essiccare per circa 4 - 5 ore.*

SUPPORTI VERNICIATI O USURATI:
Eliminare, se presenti, parti in fasi di distacco e ripristinare eventuali imperfezioni con malta specifica per bassi spessori lasciandola maturare.
Depolverare l'intera superficie e assicurarsi che sia priva di umidità di risalita, perfettamente asciutta e pulita.
Applicare una mano di fissativo AREAFOND ALCALINO, diluito con acqua in rapporto 1:4, lasciandolo essiccare per circa 4 - 5 ore.
Su supporti deteriorati applicare, come ulteriore fondo, una prima mano di PAVIGUM, possibilmente a pennello, diluita al 30 - 40% con acqua per uniformare la superficie. Lasciare asciugare per circa 8 - 12 ore.

MANTI BITUMINOSI E ASFALTI:
Attendere la completa ossidazione del supporto. Ad ossidazione avvenuta pulire in modo accurato l'intera superficie da polvere ed eventuali residui che potrebbero compromettere l'adesione della vernice. Applicare, come fondo, una mano di PAVIGUM diluito con acqua al 40% lasciandolo essiccare per circa 8 - 12 ore.

MODALITÀ DI APPLICAZIONE	

Assicurarsi che il supporto sia perfettamente asciutto.
Applicare due, tre mani a finire di PAVIGUM diluita al 10-20% con acqua, con intervalli di 10 ore circa l'una dall'altra.
In casi particolari (dove è richiesto uno spessore maggiore) il prodotto può essere utilizzato senza alcuna diluizione.

AREA 51 COLORIFICIO

TINTEGGIATURA

Il prodotto è disponibile in basi già pronte:
Bianco - Grigio 7030 - Rosso 612 - Verde 6029.

AVVERTENZE E CONSIGLI UTILI

Diluire il prodotto nelle percentuali indicate per facilitare l'applicazione e la distensione.
Mescolare bene prima dell'uso.
Per una finitura uniforme utilizzare basi del medesimo lotto di produzione.
Casomai ciò non fosse possibile rimescolare tra loro le varie produzioni allo scopo di evitare eventuali differenze di tono.
Non applicare con spessore superiore ai 600 µ (0,6 mm) per mano.
Non applicare con temperatura dell'aria e/o del supporto inferiore a +8°C o superiore a +35°C.
Non applicare con umidità relativa superiore a 80%.
Non applicare su supporti con umidità di risalita.
Non applicare su superficie esposta al sole diretto.
Non applicare in previsione di piogge.
Non interrompere l'applicazione se non completata la superficie.
Conservare il prodotto privo di acqua di diluizione in un contenitore sigillato posto in ambiente fresco, asciutto e lontano da fonti di calore.

INDICAZIONI DI SICUREZZA

Aerare sufficientemente il locale dopo la tinteggiatura prima di soggiornarvi nuovamente.
Smaltire i contenitori vuoti secondo le disposizioni locali.
Per ulteriori informazioni consultare la relativa scheda di sicurezza.

Le informazioni contenute nella presente scheda tecnica sono fornite al meglio delle conoscenze tecniche e scientifich del COLORIFICIO AREA 51. Tu avia non costituis ono garanzia di risultato in quanto le condizioni e le modalità di applicazione sono al di fuori di ogni controllo. Si consiglia di valutare sempre l'e ettiv idoneità del prodo o ad ogni singolo caso specifi o e di rispe are le prescrizioni d'uso indicate nella scheda tecnica.

AREA 51 COLORIFICIO
Zona industriale C/da Sant' Antuono
84035 Polla - SA - Italy
Tel + 39 0975 391005
Telefax + 39 0975 375811
E-mail: info@colorificioarea51.it