rev. n. 2 del 29 Gen 2020 ST\_PIGMA





## **PIGMA**

Idropittura traspirante per interni

Idropittura murale traspirante e profumata per interni.

Caratterizzata da un ottimo potere coprente, elevata traspirabilità e facile applicazione, si presta per la pitturazione di pareti murali e soffitti all'interno, nonchè tinteggiature di capannoni industriali.

## CARATTERISTICHE TECNICHE

(Dati principali ril vati a 20° e con umidità relativa inferiore al 75 %)

Aspetto e finitura	Opaco / Liscia
Colori / Basi	Bianco
Supporti di applicazione	Interni
Natura del legante	Copolimero vinilversatico
Resa teorica per mano	9 - 10 mq/l
Applicazione e diluizione	a pennello con acqua 20 - 30%
	a rullo con acqua 15 - 25%
	a spruzzo con acqua 30 - 40%
Pulizia attrezzi	Con acqua potabile
Secco al tatto	40' - 1h 10'
Sovraverniciabile	6 - 8 h
Essiccazione completa	24 h
Peso specifico	1,64 +/- 0,05 g/ml
Viscosità	13.000 - 17.000 cps
Vita di stoccaggio	24 mesi (in luogo fresco e asciutto)
Confezioni	Litri 2,5 - 4 - 14



rev. n. 2 del 29 Gen 2020

ST PIGMA



### CLASSIFICAZIONE COV

(Direttiva 2004/42/C Decreto Legge n. 161/2006 Pittura opaca per pareti e soffitti interni Base ACQUA a/BA Valore limite UE per questo prodotto dal 2010: 30 g/l PIGMA contiene COV massimo < 5 g/l

# PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

#### SUPERFICI NUOVE NON VERNICIATE e CARTONGESSI

Assicurarsi che gli intonaci siano maturi ed asciutti, puliti, privi di polvere e di parti scarsamente coerenti. Stuccare con AREASTUCCO IN PASTA o con AREASTUCCO RIEMPITIVO IN POLVERE e carteggiare le imperfezioni.

Apllicare una mano di fissativo AREAFOND ACRILICO opportunamente diluito su tutte le superfici per uniformare l'assorbimento e lasciarlo asciugare per almeno 4-6 ore.

#### SUPERFICI IN BUONE CONDIZIONI PITTURATE CON IDROPITTURA LAVABILE

Assicurarsi che le superfici siano pulite, prive di polvere e di parti scarsamente coerenti. Stuccare con AREASTUCCO IN PASTA o con AREASTUCCO RIEMPITIVO IN POLVERE e carteggiare le imperfezioni. In presenza di muffe trattare la superficie con il risanante AREASAN seguendo le indicazioni sulla confezione. Rimuovere con spazzolatura le eventuali efflorescenze presenti. Applicare una mano di fissativo AREAFOND ACRILICO opportunamente diluito su tutte le superfici per uniformare l'assorbimento e lasciarlo asciugare per almeno 4-6 ore.

#### SUPERFICI DETERIORATE O PITTURATE CON TEMPERA

Pulire accuratamente le superfici eliminando le parti di intonaco o idropittura sfarinate e scarsamente aderenti.

In presenza di muffe trattare la superficie con il risanante AREASAN seguendo le indicazioni sulla confezione.

Rimuovere con spazzolatura le eventuali efflorescenze presenti.
Stuccare con AREASTUCCO IN PASTA o con AREASTUCCO RIEMPITIVO IN POLVERE e carteggiare le imperfezioni o se necessario, in casi di spessori elevati, ripristinare con malte specifiche. Applicare una mano di fissativo AREAFOND ACRILICO opportunamente diluito su tutte le superfici per uniformare l'assorbimento e lasciarlo asciugare per almeno 4-6 ore.

## MODALITÀ DI APPLICAZIONE

Successivamente alla preparazione del supporto e alla sua completa asciugatura procedere con l'applicazione di PIGMA opportunamente diluito. Applicare la seconda mano a distanza di 6 - 8 ore.



rev. n. 2 del 29 Gen 2020

ST PIGMA



## AVVERTENZE E CONSIGLI UTILI

Diluire il prodotto nelle percentuali indicate per facilitare l'applicazione e la distensione. Mescolare bene prima dell'uso.

Non applicare con temperatura ambiente e/o del supporto inferiore a  $+8^{\circ}$ C o superiore a  $+35^{\circ}$ C. Non applicare con umidità relativa dell'ambiente superiore a 80%.

Non interrompere l'applicazione se non completata la parete.

E' consigliabile utilizzare basi del medesimo lotto di produzione.

Conservare il prodotto privo di acqua di diluizione in un contenitore sigillato posto in ambiente fresco, asciutto e lontano da fonti di calore.

## INDICAZIONI DI SICUREZZA

Smaltire i contenitori vuoti secondo le disposizioni locali. Per ulteriori informazioni riguardo l'utilizzo sicuro del prodotto consultare la relativa scheda di sicurezza.

Le informazioni contenute nella presente scheda tecnica sono fornite al meglio delle conoscenze tecniche e scientifich del COLORIFICIO AREA 51. Tu avia non costituis ono garanzia di risultato in quanto le condizioni e le modalità di applicazione sono al di fuori di ogni controllo. Si consiglia di valutare sempre l'e ettiv idoneità del prodo o ad ogni singolo caso specifi o e di rispe are le prescrizioni d'uso indicate nella scheda tecnica.



Zona industriale C/da Sant' Antuono 84035 Polla - SA - Italy Tel + 39 0975 391005 Telefax + 39 0975 375811 E-mail: info@colorificioarea51.it