



DESCRIZIONE

PITTURA AI SILICATI

Pittura murale minerale al silicato di potassio

Pittura murale minerale al silicato di potassio particolarmente indicata nella protezione e decorazione interna ed esterna degli edifici di interesse storico architettonico. Eccezionali doti di traspirabilità e resistenza agli sbalzi di temperatura, buona l'idrorepellenza. Rientra nella normativa DIN 18363. Ottima azione biocida dovuta all'alta basicità del suo pH.

CARATTERISTICHE TECNICHE

(Dati principali rilevati a 20° e con umidità relativa inferiore al 75 %)

<i>Aspetto e finitura</i>	<i>Minerale/liscia</i>
<i>Colori / Basi</i>	<i>Bianco B1 - NTR - Tinte cartella</i>
<i>Supporti di applicazione</i>	<i>Interni - Esterni</i>
<i>Natura del legante</i>	<i>Silicato di potassio</i>
<i>Resa teorica per mano</i>	<i>8 - 10 mq/l</i>
<i>Applicazione</i>	<i>A pennello</i>
<i>Diluizione</i>	<i>Con acqua demineralizzata o comunque acqua con durezza inferiore ai 20/22 gradi francesi. è possibile inoltre utilizzare come diluente anche AREAFOND AI SILICATI.</i>
<i>Pulizia attrezzi</i>	<i>Con acqua potabile</i>
<i>Secco al tatto</i>	<i>2 - 3</i>
<i>Sovraverniciabile</i>	<i>10 - 12 h</i>
<i>Essiccazione completa</i>	<i>24 h</i>
<i>Peso specifico</i>	<i>1,40 +/- 0,05 g/ml</i>
<i>Viscosità</i>	<i>12.000 - 16.000 cps</i>
<i>Vita di stoccaggio</i>	<i>18 mesi (in luogo fresco e asciutto)</i>
<i>Confezioni</i>	<i>Litri 0,750 - 4 - 14</i>

CLASSIFICAZIONE COV

(Direttiva 2004/42/CE)
Decreto Legge n. 161/2006

*Pitture per pareti esterne di supporto minerale Base ACQUA c/BA
Valore limite UE per questo prodotto dal 2010: 40 g/l
PITTURA AI SILICATI contiene COV massimo < 10 g/l*

**PREPARAZIONE DEI
SUPPORTI**

Riempire eventuali fori o capillarità della parete con AREASTUCCO riempitivo lasciandolo essiccare - spazzolare e carteggiare la parete - applicare una mano di fissativo ad acqua AREAFOND SILICATI opportunamente diluito.

MODALITÀ DI APPLICAZIONE

Procedere soltanto in condizioni di intonaco nuovo o pitturato precedentemente con prodotti del ciclo silicati. Assicurarsi che la parete sia perfettamente asciutta - applicare due mani di PITTURA AI SILICATI con un intervallo di circa 10 ore una dall'altra.

TINTEGGIATURA

La colorazione è realizzabile tramite il sistema tintometrico AREA COLOR SYSTEM. Nel caso di colorazioni di più confezioni dello stesso colore è consigliabile usare basi del medesimo lotto di produzione. Casomai ciò non fosse possibile rimescolare tra loro le varie produzioni allo scopo di evitare eventuali differenze di tono.

**AVVERTENZE E
CONSIGLI UTILI**

*Diluire il prodotto nelle percentuali indicate per facilitare l'applicazione e la distensione.
Mescolare bene prima dell'uso.
Non applicare con temperatura dell'aria e/o del supporto inferiore a +5°C o superiore a +35°C.
Non applicare con umidità relativa superiore a 80%.
Non applicare su parete esposta al sole diretto.
Non applicare in previsione di piogge.
Non interrompere l'applicazione se non completata la parete.
Conservare il prodotto privo di acqua di diluizione in un contenitore sigillato posto in ambiente fresco, asciutto e lontano da fonti di calore.*

INDICAZIONI DI SICUREZZA

*Smaltire i contenitori vuoti secondo le disposizioni locali.
Per ulteriori informazioni riguardo l'utilizzo sicuro del prodotto consultare la relativa scheda di sicurezza.*

Le informazioni contenute nella presente scheda tecnica sono fornite al meglio delle conoscenze tecniche e scientifiche del COLORIFICIO AREA 51. Tuttavia non costituiscono garanzia di risultato in quanto le condizioni e le modalità di applicazione sono al di fuori di ogni controllo. Si consiglia di valutare sempre l'effettiva idoneità del prodotto ad ogni singolo caso specifico e di rispettare le prescrizioni d'uso indicate nella scheda tecnica.



Zona industriale C/da Sant' Antuono
84035 Polla - SA - Italy
Tel + 39 0975 391005
Telefax + 39 0975 375811
E-mail: info@colorificioarea51.it