



DESCRIZIONE

PRIMER ACRYL FX

Isolante fissativo consolidante acrilico puro

Fissativo a base di pregiate dispersioni acriliche a particelle finissime che ne permettono l'adesione su tutti i vari tipi di fondi minerali. E' dotato di un eccezionale potere penetrante e consolidante che ne fanno il fondo ideale per il ciclo elastomerico o per qualsiasi altra finitura esterna che richieda una buona preparazione della superficie da trattare.

CARATTERISTICHE TECNICHE

*(Dati principali rilevati a 20°
e con umidità relativa
inferiore al 75 %)*

<i>Aspetto e finitura</i>	<i>Trasparente</i>
<i>Colori e base</i>	<i>Incolore</i>
<i>Supporti di applicazione</i>	<i>Interni ed esterni</i>
<i>Natura del legante</i>	<i>Acrilico puro in microemulsione</i>
<i>Resa teorica per mano</i>	<i>20 - 30 mq / l</i>
<i>Applicazione e diluizione</i>	<i>a pennello con acqua 1 : 3 a rullo con acqua 1 : 3</i>
<i>Pulizia attrezzi</i>	<i>Con acqua potabile</i>
<i>Secco al tatto</i>	<i>max 20 - 30 minuti</i>
<i>Sovraverniciabile</i>	<i>6 - 8 h</i>
<i>Essiccazione completa</i>	<i>8 - 12 h</i>
<i>Peso specifico</i>	<i>1,00 +/- 0,05 g/ml</i>
<i>Viscosità</i>	<i>1.000 - 1.300 cps</i>
<i>Vita di stoccaggio</i>	<i>24 mesi (in luogo fresco e asciutto)</i>
<i>Confezioni</i>	<i>Litri 1 - 4 - 14</i>

CLASSIFICAZIONE COV

*(Direttiva 2004/42/CE)
Decreto Legge n. 161/2006*

*Primer fissativo Base ACQUA h/BA
Valore limite UE per questo prodotto dal 2010: 30 g/l
PRIMER ACRYL FX contiene COV massimo 20 g/l*

**PREPARAZIONE DEI
SUPPORTI**

*Rimuovere eventuali parti in fase di distacco e ripristinare la superficie con malte o rasanti specifici. Riempire eventuali fori o capillarità della parete con AREASTUCCO riempitivo lasciandolo essiccare.
Spazzolare e carteggiare la parete.*

MODALITÀ DI APPLICAZIONE

*Applicare una mano di PRIMER ACRYL FX diluito con acqua in rapporto **1:3** con un consumo variabile a secondo delle condizioni e dell'assorbimento della superficie da trattare.*

CONSIGLI UTILI

*Diluire il prodotto nelle percentuali indicate per facilitare l'applicazione e la distensione.
Mescolare bene prima dell'uso.
Non applicare con temperatura ambiente e/o del supporto inferiore a +8°C o superiore a +35°C.
Non applicare con umidità relativa dell'ambiente superiore a 80%.
Non interrompere l'applicazione se non completata la parete.
Conservare il prodotto privo di acqua di diluizione in un contenitore sigillato posto in ambiente fresco e asciutto e lontano da fonti di calore.*

INDICAZIONI DI SICUREZZA

*Aerare sufficientemente il locale dopo la tinteggiatura prima di soggiornarvi nuovamente.
Smaltire i contenitori vuoti secondo le disposizioni locali.
Per ulteriori informazioni consultare la relativa scheda di sicurezza.*

Le informazioni contenute nella presente scheda tecnica sono fornite al meglio delle conoscenze tecniche e scientifiche del COLORIFICIO AREA 51. Tuttavia non costituiscono garanzia di risultato in quanto le condizioni e le modalità di applicazione sono al di fuori di ogni controllo. Si consiglia di valutare sempre l'effettiva idoneità del prodotto ad ogni singolo caso specifico e di rispettare le prescrizioni d'uso indicate nella scheda tecnica.



Zona industriale C/da Sant' Antuono
84035 Polla - SA - Italy
Tel + 39 0975 391005
Telefax + 39 0975 375811
E-mail: info@colorificioarea51.it