PRIMER UNIVERSALE ANTIRUGGINE

Fondo di ancoraggio multisupporto

DESCRIZIONE

Fondo anticorrosivo ad acqua dotato di un'elevatissima capacità di aggrappaggio su svariati materiali. Si raccomanda come mano di fondo per finiture sia ad acqua che a solvente per ferro, lamiera zincata e PVC.

CARATTERISTICHE TECNICHE

(Dati principali rilevati a 20° e con umidità relativa inferiore al 75 %)

Aspetto e finitura	Opaco
Colori e base	Grigio 1010
Supporti di applicazione	Interni ed esterni
Natura del legante	Polimero acrilico
Resa teorica per mano	12 - 13 mq/l
Applicazione e diluizione	a pennello pronto all'uso - se necessario con acqua al 5% a rullo pronto all'uso - se necessario con acqua al 5% a spruzzo pronto all'uso - se necessario con acqua al 5%
Pulizia attrezzi	Con acqua potabile
Secco al tatto	30' - 1h 20'
Sovraverniciabile	6 - 8 h
Essiccazione completa	20 - 24 h
Peso specifico	1,27 +/- 0,05 g/ml
Viscosità	1.550 - 3.800 cps
Vita di stoccaggio	18 mesi (in luogo fresco e asciutto)
Confezioni	Litri 0,50 - 2,5 - 10

CLASSIFICAZIONE COV

(Direttiva 2004/42/CE) Decreto Legge n. 161/2006

Pitture per finiture e tamponature da int/est per legno, metallo o plastica Base ACQUA d/BA
Valore limite UE per questo prodotto dal 2010: 130 g/l
***PRIMER UNIVERSALE ANTIRUGGINE** contiene COV massimo 80 g/l*

PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

***FERRO**: rimuovere accuratamente eventuali presenze di ruggine e vecchi smalti in fase di distacco, carteggiare e spolverare bene il supporto.*

***ACCIAIO ZINCATO**: pulire accuratamente il supporto da grassi e altre sostanze che possono compromettere l'adesione con un panno imbevuto di diluente e lasciarlo evaporare completamente. Eliminare anche eventuali sali di zinco mediante spazzolatura.*

***ALLUMINIO O PVC:** sgrassare la superficie con specifici detergenti, carteggiare e spolverare bene.*

MODALITA' DI UTILIZZO

Assicurarsi che il supporto sia perfettamente asciutto e che non ci sia un'eccessiva umidità che possa compromettere la corretta filmazione del prodotto.
Applicare due mani di PRIMER UNIVERSALE ANTIRUGGINE.

CONSIGLI UTILI

Diluire il prodotto nelle percentuali indicate per facilitare l'applicazione e la distensione.
Mescolare bene prima dell'uso.
Non applicare con temperatura ambiente e/o del supporto inferiore a +8°C o superiore a +35°C.
Non applicare con umidità relativa dell'ambiente superiore a 80%.
Conservare il prodotto privo di acqua di diluizione in un contenitore sigillato posto in ambiente fresco, asciutto e lontano da fonti di calore.

INDICAZIONI DI SICUREZZA

Aerare sufficientemente il locale dopo la tinteggiatura prima di soggiornarvi nuovamente.
Smaltire i contenitori vuoti secondo le disposizioni locali.
Per ulteriori informazioni consultare la relativa scheda di sicurezza.

Le informazioni contenute nella presente scheda tecnica sono fornite al meglio delle conoscenze tecniche e scientifiche del COLORIFICIO AREA 51. Tuttavia non costituiscono garanzia di risultato in quanto le condizioni e le modalità di applicazione sono al di fuori di ogni controllo. Si consiglia di valutare sempre l'effettiva idoneità del prodotto ad ogni singolo caso specifico e di rispettare le prescrizioni d'uso indicate nella scheda tecnica.

AREA 51 COLORIFICIO

Zona industriale C/da Sant' Antuono
84035 Polla - SA - Italy
Tel + 39 0975 391005
Telefax + 39 0975 375811
E-mail: info@colorificioarea51.it