



DESCRIZIONE

RINNOVA

Pittura ravvivante coprente per cotto e mattoni

Finitura decorativa coprente per il ripristino della tinta originale di manufatti in cotto, mattoni e terracotta in generale.

CARATTERISTICHE TECNICHE

(Dati principali riferiti a 20° e con umidità relativa inferiore al 75 %)

Aspetto	Opaco
Colori / Basi	Rosso chiaro 591 - Rosso ossido 606
Supporti di applicazione	Interni/Esterni
Natura del legante	Resine in dispersione acquosa
Resa teorica per mano	9 - 10 mq/l
Applicazione e diluizione	a pennello con acqua 25 - 30% a rullo con acqua 25 - 30%
Pulizia attrezzi	Con acqua potabile
Sovraverniciabile	4 - 6 h
Peso specifico	1,61 +/- 0,05 g/ml
Vita di stoccaggio	18 mesi (in luogo fresco e asciutto)
Confezioni	Litri 0,75 - 2,5



CLASSIFICAZIONE COV

*(Direttiva 2004/42/CE)
Decreto Legge n. 161/2006*

*Pitture monocomponenti ad alte prestazioni Base ACQUA i/BA
Valore limite UE per questo prodotto dal 2010: 140 g/l
RINNOVA contiene COV massimo 30 g/l*

rev. n. 2 del 27 Ott 2020

ST_RINNOVA

**PREPARAZIONE DEI
SUPPORTI**

Se necessario asportare vecchie pitture in fase di distacco e parti scarsamente coerenti. Pulire accuratamente il supporto mediante spazzolatura o lavaggio lasciandolo asciugare.

**MODALITÀ DI
APPLICAZIONE**

Successivamente alla preparazione del supporto e alla sua completa asciugatura procedere con l'applicazione di RINNOVA opportunamente diluito. Applicare la seconda mano a distanza di 4 - 6 ore.

**AVVERTENZE E
CONSIGLI UTILI**

*Diluire il prodotto nelle percentuali indicate per facilitare l'applicazione e la distensione. Mescolare bene prima dell'uso.
Non applicare con temperatura dell'aria e/o del supporto inferiore a +8°C o superiore a +35°C.
Non applicare con umidità relativa superiore a 80%.
Non applicare su parete esposta al sole diretto.
Non interrompere l'applicazione se non completata la parete.
E' consigliabile utilizzare basi del medesimo lotto di produzione.
Conservare il prodotto privo di acqua di diluizione in un contenitore sigillato posto in ambiente fresco, asciutto e lontano da fonti di calore.*

INDICAZIONI DI SICUREZZA

Aerare sufficientemente il locale dopo la tinteggiatura prima di soggiornarvi nuovamente. Smaltire i contenitori vuoti secondo le disposizioni locali. Per ulteriori informazioni consultare la relativa scheda di sicurezza.

Le informazioni contenute nella presente scheda tecnica sono fornite al meglio delle conoscenze tecniche e scientifiche del COLORIFICIO AREA 51. Tu avvia non costituiscono garanzia di risultato in quanto le condizioni e le modalità di applicazione sono al di fuori di ogni controllo. Si consiglia di valutare sempre l'effettiva idoneità del prodotto o ad ogni singolo caso specifici o e di rispettare le prescrizioni d'uso indicate nella scheda tecnica.



Zona industriale C/da Sant' Antuono
84035 Polla - SA - Italy
Tel + 39 0975 391005
Telefax + 39 0975 375811
E-mail: info@colorificioarea51.it