



SILOWHITE

Idropittura acrilsilossanica per interni antimuffa traspirante idrorepellente

DESCRIZIONE

Idropittura per interni, acrilsilossanica ad azione antimuffa con eccezionale punto di bianco. È formulata con pregiati polimeri acrilici e silossanici che conferiscono al prodotto una elevata traspirabilità unita ad una buona resistenza ed idrorepellenza, quindi, una bassa presa di sporco. Le sue caratteristiche tecniche insieme all'ottimo potere coprente, e alla facilità di applicazione ne fanno un prodotto ideale per tutti gli ambienti, soprattutto dove vi è presenza di umidità.

CARATTERISTICHE TECNICHE

(Dati principali rilevati a 20° e con umidità relativa inferiore al 75 %)

Aspetto e finitura	opaco liscia
Colori / Basi	Bianco
Supporti di applicazione	Interni
Natura del legante	acrilsilossanico
Resa teorica per mano	10 - 11 mq / l
Applicazione e diluizione	a pennello con acqua 25-30% a volume a rullo con acqua 20-25% a volume a spruzzo con acqua 30-35% a volume
Pulizia attrezzi	Con acqua potabile
Secco al tatto	max 1 h
Sovraverniciabile	6 - 8 h
Essiccazione completa	24 h
Peso specifico	1,64 +/- 0,05 g/ml
Viscosità	12.000 - 16.500 cps
Vita di stoccaggio	24 mesi (in luogo fresco e asciutto)
Confezioni	Litri 2,5 - 4 - 14

CLASSIFICAZIONE

Valori rilevati con metodi di analisi interne del laboratorio del COLORIFICIO AREA 51

Resistenza al lavaggio	Buona
Permeabilità al vapore acqueo	Alta
Grado di brillantezza	Opaco (5 gloss angolo 85°)
Finezza di macinazione	Fine classe S1

CLASSIFICAZIONE COV

*(Direttiva 2004/42/CE)
Decreto Legge n. 161/2006*

*Pitture opache per pareti e soffitti interni Base ACQUA a/BA
Valore limite UE per questo prodotto dal 2010: 30 g/l
SILOWHITE contiene COV massimo 10 g/l*

**PREPARAZIONE DEI
SUPPORTI****SUPERFICI NUOVE NON VERNICIATE e CARTONGESSI**

Assicurarsi che gli intonaci siano maturi ed asciutti, puliti, privi di polvere e di parti scarsamente coerenti. Stuccare con AREASTUCCO IN PASTA o con AREASTUCCO RIEMPITIVO IN POLVERE e carteggiare le imperfezioni.

Applicare una mano di fissativo AREAFOND SILOFOND opportunamente diluito su tutte le superfici per uniformare l'assorbimento e lasciarlo asciugare per almeno 4-6 ore.

SUPERFICI IN BUONE CONDIZIONI PITTURATE CON IDROPITTURA LAVABILE

Assicurarsi che le superfici siano pulite, prive di polvere e di parti scarsamente coerenti. Stuccare con AREASTUCCO IN PASTA o con AREASTUCCO RIEMPITIVO IN POLVERE e carteggiare le imperfezioni. Applicare una mano di fissativo AREAFOND SILOFOND opportunamente diluito su tutte le superfici per uniformare l'assorbimento e lasciarlo asciugare per almeno 4-6 ore.

SUPERFICI DETERIORATE O PITTURATE CON TEMPERA

Pulire accuratamente le superfici eliminando le parti di intonaco o idropittura sferinate e scarsamente aderenti.

In presenza di muffe trattare la superficie con il risanante AREASAN seguendo le indicazioni sulla confezione.

Rimuovere con spazzolatura le eventuali efflorescenze presenti.

Stuccare con AREASTUCCO IN PASTA o con AREASTUCCO RIEMPITIVO IN POLVERE e carteggiare le imperfezioni o se necessario, in casi di spessori elevati, ripristinare con malte specifiche. Applicare una mano di fissativo AREAFOND SILOFOND opportunamente diluito su tutte le superfici per uniformare l'assorbimento e lasciarlo asciugare per almeno 4-6 ore.

MODALITÀ DI APPLICAZIONE

Successivamente alla preparazione del supporto e alla sua completa asciugatura procedere con l'applicazione di SILOWHITE opportunamente diluito.

Applicare la seconda mano a distanza di 6 - 8 ore.

TINTEGGIATURA

La colorazione è realizzabile tramite il sistema tintometrico AREA COLOR SYSTEM.

Nel caso di colorazioni di più confezioni dello stesso colore è consigliabile usare basi del medesimo lotto di produzione.

Casomai ciò non fosse possibile rimescolare tra loro le varie produzioni allo scopo di evitare eventuali differenze di tono.

