



DESCRIZIONE

SMALTO PER TERMOSIFONI

Smalto acrilico satinato

Smalto acrilico satinato appositamente studiato per l'applicazione su termosifoni e pannelli radianti in ferro e ghisa, alluminio e leghe leggere. Non ingiallisce, inodore, diluibile con acqua, a rapida essiccazione.

CARATTERISTICHE TECNICHE

(Dati principali rilevati a 20°
e con umidità relativa
inferiore al 75 %)

Aspetto e finitura	Satinato / Liscia
Colori / Basi	Bianco B1 - Tinte cartella
Supporti di applicazione	Interni/Esterni
Natura del legante	Acrilico
Resa teorica per mano	11 - 12 mq/l
Applicazione e diluizione	a pennello pronto all'uso - se necessario con acqua al 5% a rullo pronto all'uso - se necessario con acqua al 5% a spruzzo pronto all'uso - se necessario con acqua al 5%
Pulizia attrezzi	Con acqua potabile
Secco al tatto	30' - 1h 10'
Sovraverniciabile	6 - 8 h
Essiccazione completa	20 - 24 h
Peso specifico	1,20 +/- 0,05 g/ml
Viscosità	1.500 - 3.200 cps
Vita di stoccaggio	24 mesi (in luogo fresco e asciutto)
Confezioni	Litri 0,750

rev. n. 2 del 04 Mar 2020

ST_SMALTO PER TERMOSIFONI

**CLASSIFICAZIONE COV**

(Direttiva 2004/42/CE)
Decreto Legge n. 161/2006

*Pitture per finiture e tamponature da int/est per legno, metallo o plastica Base ACQUA d/BA
Valore limite UE per questo prodotto dal 2010: 130 g/l
SMALTO PER TERMOSIFONI contiene COV massimo 60 g/l*

**PREPARAZIONE DEI
SUPPORTI**

*FERRO E GHISA: pulire e sgrassare con cura la superficie.
Carteggiare e rimuovere la ruggine eventualmente presente o vernici in fase di distacco.
Qualora il supporto risulti difficile da pulire si consiglia di procedere con la sabbatura.
Applicare una mano di PRIMER UNIVERSALE ANTIRUGGINE e lasciarlo asciugare.*

*ALLUMINIO: pulire e sgrassare con cura la superficie ed eliminare eventuali parti di vernici
in fase di distacco.*

MODALITÀ DI APPLICAZIONE

*Assicurarsi che il supporto sia perfettamente preparato.
Applicare due mani di SMALTO PER TERMOSIFONI con un intervallo di circa 6 - 8 ore una
dall'altra.*

TINTEGGIATURA

*La colorazione è realizzabile tramite il sistema tintometrico AREA COLOR SYSTEM.
Nel caso di colorazioni di più confezioni dello stesso colore è consigliabile usare basi del
medesimo lotto di produzione. Casomai ciò non fosse possibile rimescolare tra loro le
varie produzioni allo scopo di evitare eventuali differenze di tono.*

**AVVERTENZE E
CONSIGLI UTILI**

*Diluire il prodotto nelle percentuali indicate per facilitare l'applicazione e la distensione.
Mescolare bene prima dell'uso.
Verificare preventivamente temperatura e umidità del supporto.
Non applicare con temperatura dell'aria e/o del supporto inferiore a +8°C o superiore a +35°C.
Non applicare con umidità relativa superiore a 80%.
Non applicare su supporto esposto al sole diretto.
Non applicare in previsione di piogge.
E' consigliabile utilizzare basi del medesimo lotto di produzione.
Non interrompere l'applicazione se non completata la parete.
Dopo l'applicazione le superfici devono essere protette per almeno 48 ore dalla pioggia e dalla condensa che deriva da escursioni termiche.
Le basse temperature notturne o le alte temperature del supporto influenzano negativamente la perfetta reticolazione del prodotto.
Conservare il prodotto privo di acqua di diluizione in un contenitore sigillato posto in ambiente fresco, asciutto e lontano da fonti di calore.*

INDICAZIONI DI SICUREZZA

*Aerare sufficientemente il locale dopo la tinteggiatura prima di soggiornarvi nuovamente.
Smaltire i contenitori vuoti secondo le disposizioni locali.
Per ulteriori informazioni consultare la relativa scheda di sicurezza.*

Le informazioni contenute nella presente scheda tecnica sono fornite al meglio delle conoscenze tecniche e scientifiche del COLORIFICIO AREA 51. Tuttavia non costituiscono garanzia di risultato in quanto le condizioni e le modalità di applicazione sono al di fuori di ogni controllo. Si consiglia di valutare sempre l'effettiva idoneità del prodotto ad ogni singolo caso specifico e di rispettare le prescrizioni d'uso indicate nella scheda tecnica.



Zona industriale C/da Sant' Antuono
84035 Polla - SA - Italy
Tel + 39 0975 391005
Telefax + 39 0975 375811
E-mail: info@colorificioarea51.it