



AD-BIO

Additivo antimuffa igienizzante

DESCRIZIONE

Additivo, ausiliario per idropitture, con elevato potere mufficida ad ampio spettro d'azione per il trattamento di murature interne ed esterne contaminate da muffe, alghe, muschi e licheni.

CARATTERISTICHE TECNICHE

(Dati principali rilevati a 20° e con umidità relativa inferiore al 75 %)

<i>Supporti di applicazione</i>	<i>Interni/Esterni</i>
<i>Applicazione</i>	<i>a pennello - rullo</i>
<i>Pulizia attrezzi</i>	<i>Con acqua potabile</i>
<i>Peso specifico</i>	<i>1,00 +/- 0,05 g/ml</i>
<i>Viscosità</i>	<i>1.500 - 3.000 cps</i>
<i>Vita di stoccaggio</i>	<i>12 mesi (in luogo fresco e asciutto)</i>
<i>Confezioni</i>	<i>250ml</i>
<i>Dosaggio</i>	<i>250ml di AD-BIO su 5 - 8 lt di idropittura; 2 confezioni di AD-BIO da 250ml sono idonee per additivare 10 -15 lt di idropittura.</i>

**MODALITA' DI APPLICAZIONE
E DOSAGGIO**

Agitare bene il prodotto.

*Aggiungere AD-BIO all'idropittura, rispettando le dosi consigliate, e mescolare.
L'idropittura è pronta per poter essere utilizzata previa diluizione se necessario.*

DOSE E RESA DELL'ADDITIVO:

L'additivo va aggiunto all'idropittura nella dose:

un minimo di 30ml ad un massimo di 50ml per litro di pittura.*

Per tanto una confezione di 250ml di AD-BIO è sufficiente per additivare 5 - 8 litri di idropittura equivalente a 7,5 - 12 kg.

**Come riferimento è stata considerata un'idropittura con Psp di 1,5g/cm³*

CONSIGLI UTILI

*Utilizzare il prodotto nelle percentuali indicate per facilitare l'applicazione e la distensione.
Mescolare bene prima dell'uso.*

Non applicare con temperatura ambiente e/o del supporto inferiore a +8°C o superiore a +35°C.

Non applicare con umidità relativa dell'ambiente superiore a 80%.

Non applicare su parete esposta al sole diretto.

Non applicare in previsione di piogge.

Non interrompere l'applicazione se non completata la parete.

Conservare il prodotto privo di acqua di diluizione in un contenitore sigillato posto in ambiente fresco, asciutto e lontano da fonti di calore.

INDICAZIONI DI SICUREZZA

Aerare sufficientemente il locale dopo la tinteggiatura prima di soggiornarvi nuovamente.

Smaltire i contenitori vuoti secondo le disposizioni locali.

Per ulteriori informazioni consultare la relativa scheda di sicurezza.

Le informazioni contenute nella presente scheda tecnica sono fornite al meglio delle conoscenze tecniche e scientifiche del COLORIFICIO AREA 51. Tuttavia non costituiscono garanzia di risultato in quanto le condizioni e le modalità di applicazione sono al di fuori di ogni controllo. Si consiglia di valutare sempre l'effettiva idoneità del prodotto ad ogni singolo caso specifico e di rispettare le prescrizioni d'uso indicate nella scheda tecnica.



Zona industriale C/da Sant' Antuono

84035 Polla - SA - Italy

Tel + 39 0975 391005

Telefax + 39 0975 375811

E-mail: info@colorificioarea51.it