



## AD-STUCK

*Soluzione in emulsione per stucco in pasta*

### DESCRIZIONE

*Soluzione a base di resine ed additivi distendenti per la produzione di stucco in pasta professionale.*

*Il prodotto miscelato con cariche selezionate o bianco meudon forma una pasta riempitiva con ottimo scorrimento.*

*Migliora, inoltre, la lavorabilità e la resistenza se aggiunto ad uno stucco pronto.*

### CARATTERISTICHE TECNICHE

*(Dati principali rilevati a 20°  
e con umidità relativa  
inferiore al 75 %)*

<i>Campi di impiego</i>	<i>Additivo per stucchi murali Base per la formulazione di stucchi murali</i>
<i>Natura del prodotto</i>	<i>Emulsione acquosa di copolimeri e additivi</i>
<i>Diluizione</i>	<i>Pronto all'uso</i>
<i>Pulizia attrezzi</i>	<i>Con acqua potabile</i>
<i>Peso specifico</i>	<i>1,01 +/- 0,010 kg/l</i>
<i>Viscosità</i>	<i>Tixotropica</i>
<i>Vita di stoccaggio</i>	<i>18 mesi (in luogo fresco e asciutto)</i>
<i>Confezioni</i>	<i>Litri 0,750 - 4</i>

### CLASSIFICAZIONE COV

*(Direttiva 2004/42/C  
Decreto Legge n. 161/2006*

*Primer fissativo Base ACQUA h/BA*

*Valore limite UE per questo prodotto dal 2010: 30 g/l*

*AD-STUCK contiene COV massimo 5 g/l*

**PREPARAZIONE DEL  
PRODOTTO****PREPARATO PER STUCCO:**

Aggiungere alla soluzione del bianco meudon e miscelare bene, mediante l'ausilio di un mezzo meccanico a bassi giri, fino ad ottenere un composto consistente ed omogeneo.

**ADDITIVO AUSILIARIO PER STUCCO:**

Aggiungere allo stucco pronto in quantità variabile dal 2% al 5% in funzione della morbidezza che si desidera ottenere miscelando bene il prodotto.

**MODALITA' DI  
APPLICAZIONE**

Applicare il composto ottenuto mediante frattazzo o spatola in una o due mani, eventuale seconda mano dopo circa 8 - 10 ore dalla prima.

Prima di sovraverniciare carteggiare la superficie, spolverare e procedere all'applicazione del fissativo scegliendolo in base al tipo di pittura da utilizzare.

**CONSIGLI UTILI**

Aggiungere il prodotto nelle percentuali indicate per facilitare l'applicazione e la distensione. Mescolare bene prima dell'uso.

Conservare il prodotto privo di acqua in un contenitore sigillato posto in ambiente fresco, asciutto e lontano da fonti di calore.

**INDICAZIONI DI SICUREZZA**

Aerare sufficientemente il locale dopo la tinteggiatura prima di soggiornarvi nuovamente.

Smaltire i contenitori vuoti secondo le disposizioni locali.

Per ulteriori informazioni consultare la relativa scheda di sicurezza.

Le informazioni contenute nella presente scheda tecnica sono fornite al meglio delle conoscenze tecniche e scientifiche del COLORIFICIO AREA 51. Tuttavia non costituiscono garanzia di risultato in quanto le condizioni e le modalità di applicazione sono al di fuori di ogni controllo. Si consiglia di valutare sempre l'effettiva idoneità del prodotto o ad ogni singolo caso specifici o e di rispettare le prescrizioni d'uso indicate nella scheda tecnica.



Zona industriale C/da Sant' Antuono  
84035 Polla - SA - Italy  
Tel + 39 0975 391005  
Telefax + 39 0975 375811  
E-mail: info@colorificioarea51.it