



DESCRIZIONE

AREACRYL FONDO

Fondo consolidante per pavimenti

Fondo consolidante monocomponente all'acqua per massetti cementizi, pavimenti industriali e supporti porosi. Consolida la superficie ottimizzando la resa della finitura protettiva sia colorata che trasparente.

CARATTERISTICHE TECNICHE

(Dati principali rilevati a 20°
e con umidità relativa
inferiore al 75 %)

<i>Aspetto e finitura</i>	<i>Semilucido / Liscia</i>
<i>Colori / Basi</i>	<i>Trasparente</i>
<i>Supporti di applicazione</i>	<i>Interni/Esterni</i>
<i>Natura del legante</i>	<i>Polimero acrilico</i>
<i>Resa teorica per mano</i>	<i>18 - 20 mq/l</i>
<i>Applicazione</i>	<i>A pennello, rullo o spruzzo</i>
<i>diluizione</i>	<i>Con acqua - rapporto 1:1</i>
<i>Pulizia attrezzi</i>	<i>Con acqua potabile</i>
<i>Calpestabile</i>	<i>dopo 8 h - 24 h</i>
<i>Rotabile</i>	<i>dopo 7 - 10 giorni</i>
<i>Sovraverniciabile</i>	<i>dopo 8 -12 h</i>
<i>Peso specifico</i>	<i>1,05 +/- 0,05 g/ml</i>
<i>Viscosità</i>	<i>2.500 - 4.500 cps</i>
<i>Vita di stoccaggio</i>	<i>18 mesi (in luogo fresco e asciutto)</i>
<i>Confezioni</i>	<i>Litri 2,5</i>

CLASSIFICAZIONE COV

(Direttiva 2004/42/CE)

Decreto Legge n. 161/2006

Pitture monocomponente ad alte prestazioni j/BA

*Valore limite UE per questo prodotto dal 2010: 140 g/l
AREACRYL FONDO contiene COV massimo 110 g/l*

PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

PAVIMENTO IN CEMENTO NUOVO:

Intervenire soltanto dopo la stagionatura del cemento (circa 2 mesi).

Accertarsi dell'assenza di umidità di risalita per capillarità e di sostanze distaccanti (cere, siliconi) che possano contrastare l'adesione della resina.

Cemento industriale elicotterato: *abradere previa carteggiatura la superficie per eliminare lo strato lucido superficiale. Depolverare.*

Cemento non elicotterato: *trattare la superficie con una soluzione di acido cloridrico all'1-2% e lasciare agire fino ad assenza di sviluppo di bollicine gassose; sciacquare a fondo con acqua assicurandosi che non vi sia più presenza di acido. Lasciare asciugare per 24 - 48 ore.*

PAVIMENTO IN CEMENTO DETERIORATO O GIA' VERNICIATO:

Asportare eventuali parti non aderenti o vernice in fase di distacco e provvedere al risanamento con malte specifiche per bassi spessori. Effettuare, se necessaria, una carteggiatura per irruvidire la superficie, permettendo così una migliore adesione. Lavare con acqua e detersivi per asportare sporco e grasso.

Risciacquare abbondantemente con acqua e lasciare asciugare per 20 - 24 ore.

MODALITÀ DI APPLICAZIONE

Su superfici adeguatamente preparate applicare una mano di AREACRYL FONDO opportunamente diluito. Se necessario, in caso di supporti con elevato assorbimento, applicare una seconda mano di AREACRYL FONDO a distanza di 3 - 12 ore dalla precedente.

Su supporti non assorbenti tipo piastrelle, marmi ecc. non occorre il primer.

**AVVERTENZE E
CONSIGLI UTILI**

*Il prodotto raggiunge la massima resistenza dopo circa 2 settimane dall'applicazione.
Evitare la formazione di ristagni d'acqua nella prima settimana dall'applicazione.
Diluire il prodotto nelle percentuali indicate per facilitare l'applicazione e la distensione.
Mescolare bene prima dell'uso.
Non applicare con temperatura dell'aria e/o del supporto inferiore a +10°C o superiore a +35°C.
Non applicare con umidità residua del supporto superiore al 5%.
Non applicare con umidità relativa superiore all' 80%.
Non applicare su pavimento esposto al sole diretto.
Non applicare in previsione di piogge.
Conservare il prodotto privo di acqua di diluizione in un contenitore sigillato posto in ambiente fresco, asciutto e lontano da fonti di calore.*

INDICAZIONI DI SICUREZZA

*Aerare sufficientemente il locale dopo la tinteggiatura prima di soggiornarvi nuovamente.
Smaltire i contenitori vuoti secondo le disposizioni locali.
Per ulteriori informazioni consultare la relativa scheda di sicurezza.*

Le informazioni contenute nella presente scheda tecnica sono fornite al meglio delle conoscenze tecniche e scientifiche del COLORIFICIO AREA 51. Tuttavia non costituiscono garanzia di risultato in quanto le condizioni e le modalità di applicazione sono al di fuori di ogni controllo. Si consiglia di valutare sempre l'effettiva idoneità del prodotto ad ogni singolo caso specifico e di rispettare le prescrizioni d'uso indicate nella scheda tecnica.



Zona industriale C/da Sant' Antuono
84035 Polla - SA - Italy
Tel + 39 0975 391005
Telefax + 39 0975 375811
E-mail: info@colorificioarea51.it