



## DESCRIZIONE

## AREAFOND PIGMENTATO AC-SILOSSANICO

*Fissativo all'acqua colorato uniformante acril-silossanico a finitura liscia*

*Fissativo all'acqua formulato con cariche coprenti finissime e resine acriliche e silossaniche. Trova impiego su superfici murali interne ed esterne oltre che su cartongesso come fondo ancorante.*

*La sua pigmentazione permette di conferire un maggiore uniformità al supporto trattato, consentendo il raggiungimento della copertura totale con un minor numero di mani di finitura.*

## CARATTERISTICHE TECNICHE

*(Dati principali rilevati a 20° e con umidità relativa inferiore al 75 %)*

<i>Aspetto e finitura</i>	<i>Liscio opaca</i>
<i>Colori / Basi</i>	<i>Bianco e tinte cartella</i>
<i>Supporti di applicazione</i>	<i>esterni ed interni</i>
<i>Natura del legante</i>	<i>acril-silossanico</i>
<i>Resa teorica per mano</i>	<i>10 - 12 mq / l</i>
<i>Applicazione e diluizione</i>	<i>a pennello con acqua 35-40% a volume a rullo con acqua 30-35% a volume ad airless con acqua 40-45% a volume</i>
<i>Pulizia attrezzi</i>	<i>Con acqua potabile</i>
<i>Secco al tatto</i>	<i>max 1 h</i>
<i>Sovraverniciabile</i>	<i>6 - 8 h</i>
<i>Essiccazione completa</i>	<i>24 h</i>
<i>Peso specifico</i>	<i>1,40 +/- 0,05 g/ml</i>
<i>Viscosità</i>	<i>14.000 - 18.000 cps</i>
<i>Vita di stoccaggio</i>	<i>24 mesi (in luogo fresco e asciutto)</i>
<i>Confezioni</i>	<i>Litri 4 - 14</i>

## CLASSIFICAZIONE COV

*(Direttiva 2004/42/CE)  
Decreto Legge n. 161/2006*

*Primer fissativo Base ACQUA h/BA*

*Valore limite UE per questo prodotto dal 2010: 30 g/l*

*AREAFOND PIGMENTATO AC-SILOSSANICO contiene COV massimo < 30 g/l*

**PREPARAZIONE DEI  
SUPPORTI**

*Assicurarsi che gli intonaci siano maturi ed asciutti, puliti, privi di polvere e di parti scarsamente coerenti. Se necessario provvedere al rifacimento o al consolidamento con prodotti specifici.*

*In presenza di muffe trattare la superficie con il risanante AREASAN seguendo le indicazioni sulla confezione. Rimuovere con spazzolatura, oppure mediante lavaggio, le eventuali efflorescenze presenti.*

*Eliminare completamente eventuali strati elevati di pitture a calce o a tempera.*

*Riempire con stucco o prodotti analoghi eventuali fessurazioni.*

*Assicurarsi che il supporto sia perfettamente asciutto ed applicare una mano di fissativo AREAFOND SILOFOND opportunamente diluito per un consolidamento efficace.*

*Su supporti in buone condizioni ben coesi e consolidati con basso assorbimento è possibile applicare il prodotto direttamente senza fissativo.*

**MODALITÀ DI APPLICAZIONE**

*Successivamente alla preparazione del supporto e alla sua completa asciugatura procedere con l'applicazione dell' AREAFOND PIGMENTATO AC-SILOSSANICO.*

*Nella maggior parte dei casi è sufficiente una sola mano di applicazione.*

*È possibile successivamente sovraverniciare per applicazione all'esterno con finitura al QUARZO, SILOSSANICA, ACRILICA, o all'interno con qualsiasi idropittura.*

**CONSIGLI UTILI**

*Diluire il prodotto nelle percentuali indicate per facilitare l'applicazione e la distensione. Mescolare bene prima dell'uso.*

*Non applicare con temperatura dell'aria e/o del supporto inferiore a +8°C o superiore a +35°C.*

*Non applicare con umidità relativa superiore a 80%.*

*Non applicare su parete esposta al sole diretto, in previsione di piogge, gelo o forti escursioni termiche tra giorno/notte con possibile presenza di condensa superficiale.*

*Non applicare su supporti freschi, umidi o in fase di disgelo.*

*Le basse temperature notturne influenzano negativamente la perfetta reticolazione del prodotto. Verificare preventivamente temperatura e umidità del supporto.*

*Conservare il prodotto privo di acqua in un contenitore sigillato posto in ambiente fresco, asciutto e lontano da fonti di calore.*

**INDICAZIONI DI SICUREZZA**

*Sfaltire i contenitori vuoti secondo le disposizioni locali.*

*Per ulteriori informazioni consultare la relativa scheda di sicurezza.*

*Le informazioni contenute nella presente scheda tecnica sono fornite al meglio delle conoscenze tecniche e scientifiche del COLORIFICIO AREA 51. Tuttavia non costituiscono garanzia di risultato in quanto le condizioni e le modalità di applicazione sono al di fuori di ogni controllo. Si consiglia di valutare sempre l'effettiva idoneità del prodotto ad ogni singolo caso specifico e di rispettare le prescrizioni d'uso indicate nella scheda tecnica.*