



DESCRIZIONE

AREAFOND UNIFORMANTE AC-SILOSSANICO

Fondo riempitivo uniformante fibrorinforzato acril-silossanico per esterni ed interni

Fondo riempitivo pigmentato fibrorinforzato a base di resine acril-silossaniche e inerti a granulometria selezionata. L'ottimo potere riempitivo consente di mascherare le microcavillature superficiali e di prevenire il riformarsi delle stesse. Ideale per uniformare i differenti assorbimenti e la diversa granulometria di rappezi in facciata.

CARATTERISTICHE TECNICHE

(Dati principali rilevati a 20° e con umidità relativa inferiore al 75 %)

<i>Aspetto e finitura</i>	<i>Minerale ruvida</i>
<i>Colori / Basi</i>	<i>Bianco / Gr. Grossa (0,5) ; Gr. Fine (0,2)</i>
<i>Supporti di applicazione</i>	<i>esterni ed interni</i>
<i>Natura del legante</i>	<i>acrilsilossanico</i>
<i>Resa teorica per mano</i>	<i>3- 4 mq / l</i>
<i>Applicazione e diluizione</i>	<i>a pennello con acqua 0-10% a volume a rullo con acqua 0-10% a volume</i>
<i>Pulizia attrezzi</i>	<i>Con acqua potabile</i>
<i>Secco al tatto</i>	<i>max 1 h</i>
<i>Sovraverniciabile</i>	<i>4 - 6 h</i>
<i>Essiccazione completa</i>	<i>24 h</i>
<i>Peso specifico</i>	<i>1,60 +/- 0,05 g/ml</i>
<i>Viscosità</i>	<i>19.000 - 28.000 cps</i>
<i>Vita di stoccaggio</i>	<i>12 mesi (in luogo fresco e asciutto)</i>
<i>Confezioni</i>	<i>Litri 4 - 14</i>

SPECIFICHE

<i>Gr. Fine 0,2</i>	<i>Granulometria testa massima 250 micron</i>
<i>Gr. Grossa 0,5</i>	<i>Granulometria testa massima 500 micron</i>



CLASSIFICAZIONE COV

*(Direttiva 2004/42/CE)
Decreto Legge n. 161/2006*

*Primer fissativo Base ACQUA h/BA
Valore limite UE per questo prodotto dal 2010: 30 g/l
AREAFOND UNIFORMANTE AC-SILOSSANICO contiene COV massimo < 30 g/l*

**PREPARAZIONE DEI
SUPPORTI**

Assicurarsi che gli intonaci siano maturi ed asciutti, puliti, privi di polvere e di parti scarsamente coerenti. Se necessario provvedere al rifacimento o al consolidamento con prodotti specifici.

In presenza di muffe trattare la superficie con il risanante AREASAN seguendo le indicazioni sulla confezione. Rimuovere con spazzolatura, oppure mediante lavaggio, le eventuali efflorescenze presenti.

Eliminare completamente eventuali strati elevati di pitture a calce o a tempera.

Riempire con stucco o prodotti analoghi eventuali fessurazioni.

Assicurarsi che il supporto sia perfettamente asciutto ed applicare una mano di fissativo AREAFOND SILOFOND opportunamente diluito per un consolidamento efficace.

Su supporti in buone condizioni ben coesi e consolidati con basso assorbimento è possibile applicare il prodotto direttamente senza fissativo.

MODALITÀ DI APPLICAZIONE

Successivamente alla preparazione del supporto e alla sua completa asciugatura procedere con l'applicazione dell' AREAFOND UNIFORMANTE AC-SILOSSANICO.

Nella maggior parte dei casi è sufficiente una sola mano di applicazione.

È possibile successivamente sovraverniciare per applicazione all'esterno con finitura al QUARZO, SILOSSANICA, ELASTOMERICA, ACRILICA, o all'interno con qualsiasi idropittura.

CONSIGLI UTILI

Diluire il prodotto nelle percentuali indicate per facilitare l'applicazione e la distensione. Mescolare bene prima dell'uso.

Non applicare con temperatura dell'aria e/o del supporto inferiore a +8°C o superiore a +35°C.

Non applicare con umidità relativa superiore a 80%.

Non applicare su parete esposta al sole diretto

Non applicare in previsione di piogge.

Non interrompere l'applicazione se non completata la parete.

Conservare il prodotto privo di acqua di diluizione in un contenitore sigillato posto in ambiente fresco e asciutto e lontano da fonti di calore.

INDICAZIONI DI SICUREZZA

Aerare sufficientemente il locale dopo la tinteggiatura prima di soggiornarvi nuovamente. Smaltire i contenitori vuoti secondo le disposizioni locali.

Per ulteriori informazioni consultare la relativa scheda di sicurezza.

Le informazioni contenute nella presente scheda tecnica sono fornite al meglio delle conoscenze tecniche e scientifiche del COLORIFICIO AREA 51. Tuttavia non costituiscono garanzia di risultato in quanto le condizioni e le modalità di applicazione sono al di fuori di ogni controllo. Si consiglia di valutare sempre l'effettiva idoneità del prodotto ad ogni singolo caso specifico e di rispettare le prescrizioni d'uso indicate nella scheda tecnica.



Zona industriale C/da Sant' Antuono

84035 Polla - SA - Italy

Tel + 39 0975 391005

Telefax + 39 0975 375811

E-mail: info@colorificioarea51.it