



DESCRIZIONE

AREAFOND ALCALINO

Fissativo ad alta concentrazione ed elevata resistenza agli alcali

Primer fissativo consolidante con elevata resistenza agli alcali ed elevata adesione. Idoneo per uniformare l'assorbimento su superfici rasate con malte cementizie o come fondo per finiture elastiche.

CARATTERISTICHE TECNICHE

(Dati principali rilevati a 20° e con umidità relativa inferiore al 75 %)

<i>Aspetto e finitura</i>	<i>Trasparente</i>
<i>Colori e base</i>	<i>Incolore</i>
<i>Supporti di applicazione</i>	<i>Interni ed esterni</i>
<i>Natura del legante</i>	<i>Emulsione semi-elastomerica</i>
<i>Resa teorica per mano</i>	<i>90 - 120 mq / l</i>
<i>Applicazione e diluizione</i>	<i>a pennello con acqua 1 : 14</i> <i>a rullo con acqua 1 : 14</i> <i>(Diluizione massima variabile in funzione dell'assorbimento del supporto)</i>
<i>Pulizia attrezzi</i>	<i>Con acqua potabile</i>
<i>Secco al tatto</i>	<i>4 - 6 h</i>
<i>Sovraverniciabile</i>	<i>5 - 6 h</i>
<i>Essiccazione completa</i>	<i>8 - 12 h</i>
<i>Peso specifico</i>	<i>1,00 +/- 0,05 g/ml</i>
<i>Viscosità</i>	<i>1.400 - 2.500 cps</i>
<i>Vita di stoccaggio</i>	<i>24 mesi (in luogo fresco e asciutto)</i>
<i>Confezioni</i>	<i>Litri 1 - 5 - 14</i>

CLASSIFICAZIONE COV

*(Direttiva 2004/42/CE)
Decreto Legge n. 161/2006*

*Primer fissativo Base ACQUA h/BA
Valore limite UE per questo prodotto dal 2010: 30 g/l
AREAFOND ALCALINO contiene COV massimo 5 g/l*

**PREPARAZIONE DEI SUPPORTI
E MODALITA' DI
APPLICAZIONE****SUPERFICI CON BUON ASSORBIMENTO: (nuove o non pitturate)**

Assicurarsi che la superficie sia asciutta - applicare una mano di fissativo ad acqua AREAFOND ALCALINO diluito in rapporto **1:10**

SUPERFICI CON ELEVATO ASSORBIMENTO: (deteriorate o pitturate con tempera)

Rimuovere tutte le parti non aderenti di pittura o intonaco - stuccare con AREASTUCCO nelle zone ove si è provveduto a togliere vecchi residui - applicare una mano di fissativo ad acqua AREAFOND ALCALINO diluito in rapporto **1:7**

SUPERFICI CON LIEVE ASSORBIMENTO: (pitturate con idropittura lavabile)

Riempire eventuali fori o capillarità della parete con AREASTUCCO riempitivo lasciandolo essiccare - spazzolare e carteggiare la parete - applicare una mano di fissativo ad acqua AREAFOND ALCALINO diluito in rapporto **1:14**

SUPERFICI CON ALCALINITA' RESIDUA - PAVIMENTAZIONI DA IMPERMEABILIZZARE:

Carteggiare e depolverare accuratamente l'intera superficie. Applicare una mano di fissativo ad acqua AREAFOND ALCALINO diluito in rapporto **1:3**

CONSIGLI UTILI

Diluire il prodotto nelle percentuali indicate a secondo delle condizioni del supporto. Mescolare bene prima dell'uso.

Non applicare con temperatura ambiente e/o del supporto inferiore a +8°C o superiore a +35°C.

Non applicare con umidità relativa dell'ambiente superiore a 80%.

Non interrompere l'applicazione se non completata la parete.

Conservare il prodotto privo di acqua di diluizione in un contenitore sigillato posto in ambiente fresco, asciutto e lontano da fonti di calore.

INDICAZIONI DI SICUREZZA

Aerare sufficientemente il locale dopo la tinteggiatura prima di soggiornarvi nuovamente.

Smaltire i contenitori vuoti secondo le disposizioni locali.

Per ulteriori informazioni consultare la relativa scheda di sicurezza.

Le informazioni contenute nella presente scheda tecnica sono fornite al meglio delle conoscenze tecniche e scientifiche del COLORIFICIO AREA 51. Tuttavia non costituiscono garanzia di risultato in quanto le condizioni e le modalità di applicazione sono al di fuori di ogni controllo. Si consiglia di valutare sempre l'effettiva idoneità del prodotto ad ogni singolo caso specifico e di rispettare le prescrizioni d'uso indicate nella scheda tecnica.



Zona industriale C/da Sant' Antuono

84035 Polla - SA - Italy

Tel + 39 0975 391005

Telefax + 39 0975 375811

E-mail: info@colorificioarea51.it