



AREAFOND ANIDRIDE

Fondo consolidante per massetti e supporti assorbenti

DESCRIZIONE

Fondo isolante fissativo all'acqua ad alta penetrazione per il consolidamento di supporti assorbenti asciutti a base minerale, cemento, gesso ed anidrite per permettere la posa di piastrelle e ceramiche con malte o collanti minerali e cementizi. La sua particella finissima penetra in maniera ottimale nel substrato legando tra di loro eventuali microinerti non coesi. Idoneo per pavimenti riscaldanti.

CARATTERISTICHE TECNICHE

(Dati principali rilevati a 20°
e con umidità relativa
inferiore al 75 %)

Aspetto e finitura	Semicoprente
Colori	Verde lattiginoso
Supporti di applicazione	Interni ed esterni
Natura del prodotto	Resine sintetiche idrodisperse e additivi
Resa teorica per mano	10 - 20 mq / l
Applicazione e diluizione	a pennello o rullo con acqua 50 - 200% massimo a volume (Diluizione massima variabile in funzione dell'assorbimento del supporto)
Pulizia attrezzi	Con acqua potabile
Secco al tatto	3 - 5 h
Sovraverniciabile	6 - 8 h
Essiccazione completa	12 - 16 h
Attesa per la posa	16 h in condizioni ottimali
Peso specifico	1,00 +/- 0,05 g/cm ³
Viscosità	2.500 - 4.000 cps
Vita di stoccaggio	18 mesi (in luogo fresco e asciutto)
Confezioni	Litri 5 - 15

CLASSIFICAZIONE COV

(Direttiva 2004/42/CE)
Decreto Legge n. 161/2006

Primer fissativo Base ACQUA h/BA
Valore limite UE per questo prodotto dal 2010: 30 g/l
AREAFOND ANIDRIDE contiene COV massimo 20 g/l

**PREPARAZIONE DEL
PRODOTTO**

Il prodotto è un'emulsione concentrata per tanto può essere diluita con acqua potabile dal 50% al 200% a seconda se deve maggiormente isolare o consolidare il supporto.

**PREPARAZIONE DEI SUPPORTI
E MODALITA' DI
APPLICAZIONE****PARETE A INTONACO MINERALE:**

Intervenire soltanto dopo la stagionatura completa dell'intonaco.

Assicurarsi che la superficie sia asciutta e pulita.

*Applicare una mano di fondo AREAFOND ANIDRITE diluito con acqua in rapporto **1:2 (200%)***

MASSETTO A BASE CEMENTO, GESSO O ANIDRITE:

Intervenire soltanto dopo la stagionatura completa del supporto.

Accertarsi dell'assenza di umidità di risalita per capillarità.

Applicare con umidità residua del supporto inferiore allo 0,5%.

*Applicare una mano di fondo AREAFOND ANIDRITE diluito con acqua in rapporto da **1:1 a 1:1,5 (dal 100 al 150%)***

CONSIGLI UTILI

Diluire il prodotto nelle percentuali indicate a secondo delle condizioni del supporto.

Mescolare bene prima dell'uso.

Non applicare con temperatura dell'aria e/o del supporto inferiore a +8°C o superiore a +35°C.

Non applicare con umidità relativa superiore a 80%.

Non applicare su superfici esposte al sole diretto.

Non applicare all'esterno in previsione di piogge.

Non interrompere l'applicazione se non completata la superficie.

Conservare il prodotto privo di acqua di diluizione in un contenitore sigillato posto in ambiente fresco, asciutto e lontano da fonti di calore.

INDICAZIONI DI SICUREZZA

Aerare sufficientemente il locale dopo la tinteggiatura prima di soggiornarvi nuovamente.

Smaltire i contenitori vuoti secondo le disposizioni locali.

Per ulteriori informazioni consultare la relativa scheda di sicurezza.

Le informazioni contenute nella presente scheda tecnica sono fornite al meglio delle conoscenze tecniche e scientifiche del COLORIFICIO AREA 51. Tuttavia non costituiscono garanzia di risultato in quanto le condizioni e le modalità di applicazione sono al di fuori di ogni controllo. Si consiglia di valutare sempre l'effettiva idoneità del prodotto ad ogni singolo caso specifico e di rispettare le prescrizioni d'uso indicate nella scheda tecnica.