



DESCRIZIONE

LEGANTE ELASTOMERICO

Resina elastomerica trasparente

Resina elastomerica trasparente plastificante per il rinforzo di malte cementizie e idropitture da esterno.

Grazie alle sue doti elastiche conferisce al prodotto additivato maggiore plasticità utile a ridurre la formazione di microlesioni o cavillature.

Contribuisce, inoltre, ad aumentare la resistenza generale del prodotto.

CARATTERISTICHE TECNICHE

(Dati principali rilevati a 20°
e con umidità relativa
inferiore al 75 %)

Colori / Basi	Trasparente
Supporti di applicazione	Interni/Esterni
Natura del legante	Polimero acrilico elastico
Compatibilità prodotti	Acrilici - Stirolo acrilici - Vinilversatici
Pulizia attrezzi	Con acqua potabile
Peso specifico	1,00 +/- 0,05 g/ml
Viscosità	4.000 - 6.000 cps
Vita di stoccaggio	18 mesi (in luogo fresco e asciutto)
Confezioni	Litri 0,750 - 4

CLASSIFICAZIONE COV

(Direttiva 2004/42/CE)
Decreto Legge n. 161/2006

Pitture monocomponenti ad alte prestazioni Base ACQUA i/BA

Valore limite UE per questo prodotto dal 2010: 140 g/l
LEGANTE ELASTOMERICO contiene COV massimo 30 g/l

**MODALITÀ DI
APPLICAZIONE**

Mescolare bene il prodotto.

Aggiungere LEGANTE ELASTOMERICO all'idropittura con dosaggio dal 10 al 20% a volume e mescolare.

Esempio di dosaggio:

Una confezione di LEGANTE ELASTOMERICO da 0,75 litri è idonea per additivare 4 litri di idropittura sia da interno che da esterno.

**AVVERTENZE E
CONSIGLI UTILI**

Aggiungere il prodotto nelle percentuali indicate per facilitare l'applicazione e la distensione. Mescolare bene prima dell'uso.

Non applicare con temperatura dell'aria e/o del supporto inferiore a +8°C o superiore a +35°C.

Non applicare con umidità relativa superiore a 80%.

Non applicare su parete esposta al sole diretto.

Non applicare in previsione di piogge.

Non interrompere l'applicazione se non completata la parete.

Conservare il prodotto privo di acqua di diluizione in un contenitore sigillato posto in ambiente fresco, asciutto e lontano da fonti di calore.

INDICAZIONI DI SICUREZZA

Aerare sufficientemente il locale dopo la tinteggiatura prima di soggiornarvi nuovamente. Smtire i contenitori vuoti secondo le disposizioni locali.

Per ulteriori informazioni consultare la relativa scheda di sicurezza.

Le informazioni contenute nella presente scheda tecnica sono fornite al meglio delle conoscenze tecniche e scientifiche del COLORIFICIO AREA 51. Tuttavia non costituiscono garanzia di risultato in quanto le condizioni e le modalità di applicazione sono al di fuori di ogni controllo. Si consiglia di valutare sempre l'effettiva idoneità del prodotto ad ogni singolo caso specifico e di rispettare le prescrizioni d'uso indicate nella scheda tecnica.



Zona industriale C/da Sant' Antuono
84035 Polla - SA - Italy
Tel + 39 0975 391005
Telefax + 39 0975 375811
E-mail: info@colorificioarea51.it