



TOPFLEX

Guaina liquida antialga per la protezione di tetti e terrazzi

DESCRIZIONE

Guaina liquida monocomponente. Prodotto a base di resine stirolo acriliche modificate e plastificate. Ha una buona elasticità, ottima adesione al supporto, buona resistenza all'acqua e agli agenti atmosferici. Ottima pedonabilità e resistenza al calpestio. E' ideale per proteggere ed impermeabilizzare terrazzi, tetti, pareti, etc.

CARATTERISTICHE TECNICHE

(Dati principali rilevati a 20° e con umidità relativa inferiore al 75 %)

<i>Aspetto e finitura</i>	<i>Semilucida</i>
<i>Colori / Basi</i>	<i>Bianco - Grigio 7004 - Rosso 612- Verde 6002- Trasparente</i>
<i>Supporti di applicazione</i>	<i>Interni/Esterni</i>
<i>Natura del legante</i>	<i>Stirolo acrilica</i>
<i>Resa teorica per mano</i>	<i>5 - 6 mq/l</i>
<i>Applicazione e diluizione</i>	<i>a pennello con acqua: 1° mano - 3 %, 2° - 3° mano 5-10% a rullo con acqua: 1° mano - 3 %, 2° - 3° mano 5-10%</i>
<i>Pulizia attrezzi</i>	<i>Con acqua potabile</i>
<i>Secco al tatto</i>	<i>2 - 4 h</i>
<i>Sovraverniciabile</i>	<i>6 - 8 h</i>
<i>Essiccazione completa</i>	<i>16 - 24 h</i>
<i>Peso specifico</i>	<i>1,25 +/- 0,05 g/ml</i>
<i>Viscosità</i>	<i>Tixotropica</i>
<i>Vita di stoccaggio</i>	<i>24 mesi (in luogo fresco e asciutto)</i>
<i>Confezioni</i>	<i>Litri 4 - 14</i>

CLASSIFICAZIONE COV

(Direttiva 2004/42/CE)
Decreto Legge n. 161/2006

Pitture monocomponenti ad alte prestazioni Base ACQUA i/BA

*Valore limite UE per questo prodotto dal 2010: 140 g/l
TOPFLEX contiene COV massimo 10 g/l*

**PREPARAZIONE DEI
SUPPORTI**

- Assicurarsi che il supporto da verniciare sia asciutto e ben stagionato.*
- Rimuovere tutte le parti non aderenti di pittura o di detriti non aderenti al supporto.*
- Applicare una mano di fissativo ad acqua AREAFOND ACRILICO opportunamente diluito lasciandolo asciugare per circa 6 ore.*

MODALITÀ DI APPLICAZIONE

- Assicurarsi che il supporto sia perfettamente asciutto*
- Applicare una prima mano di TOPFLEX, possibilmente a pennello, diluita al 25 - 30% con acqua per migliorare l'adesione*
- Lasciare asciugare per circa 6 ore*
- Applicare due mani a finire di u\ h70 Edilux diluita al - 0% con acqua, con intervalli di 6 ore circa l'una dall'altra. In casi particolari (dove è richiesto uno spessore maggiore) il prodotto può essere utilizzato senza alcuna diluizione.*

**APPLICAZIONE CON
ARMATURA**

Per ottenere una superficie con maggior resistenza al pedonamento e con migliori qualità del manto impermeabilizzante occorre inserire tra la prima e la seconda mano di prodotto un'armatura in fibra di vetro. E' necessario impregnare l'armatura con TOPFLEX diluita in modo da favorire l'adesione con il primo strato di prodotto. Per ottenere un manto ancora più resistente, si può usare doppia armatura a disposizione incrociata.

TINTEGGIATURA

*La colorazione è realizzabile tramite il sistema tintometrico AREA COLOR SYSTEM.
Nel caso di colorazioni di più confezioni dello stesso colore è consigliabile usare basi del medesimo lotto di produzione. Casomai ciò non fosse possibile rimescolare tra loro le varie produzioni allo scopo di evitare eventuali differenze di tono.*

**AVVERTENZE E
CONSIGLI UTILI**

*Diluire il prodotto nelle percentuali indicate per facilitare l'applicazione e la distensione.
Mescolare bene prima dell'uso.
Non applicare con temperatura dell'aria e/o del supporto inferiore a +5°C o superiore a +35°C.
Non applicare con umidità relativa superiore a 80%.
Non applicare su parete esposta al sole diretto.
Non applicare in previsione di piogge.
Non interrompere l'applicazione se non completata la parete.
Conservare il prodotto privo di acqua di diluizione in un contenitore sigillato posto in ambiente fresco, asciutto e lontano da fonti di calore.*

INDICAZIONI DI SICUREZZA

*Aerare sufficientemente il locale dopo la tinteggiatura prima di soggiornarvi nuovamente.
Smaltire i contenitori vuoti secondo le disposizioni locali.
Per ulteriori informazioni consultare la relativa scheda di sicurezza.*

VOCE DI CAPITOLATO

Le informazioni contenute nella presente scheda tecnica sono fornite al meglio delle conoscenze tecniche e scientifiche del COLORIFICIO AREA 51. Tuttavia non costituiscono garanzia di risultato in quanto le condizioni e le modalità di applicazione sono al di fuori di ogni controllo. Si consiglia di valutare sempre l'effettiva idoneità del prodotto ad ogni singolo caso specifico e di rispettare le prescrizioni d'uso indicate nella scheda tecnica.



Zona industriale C/da Sant' Antuono
84035 Polla - SA - Italy
Tel + 39 0975 391005
Telefax + 39 0975 375811
E-mail: info@colorificioarea51.it