



DESCRIZIONE

TOPFLEX

Guaina liquida antialga per la protezione di tetti e terrazzi

Guaina liquida monocomponente. Prodotto a base di resine stirolo acriliche modificate e plastificate. Ha una buona elasticità, ottima adesione al supporto, buona resistenza all'acqua e agli agenti atmosferici. Ottima pedonabilità e resistenza al calpestio. E' ideale per proteggere ed impermeabilizzare terrazzi, tetti, pareti, etc.

CARATTERISTICHE TECNICHE

(Dati principali riferiti a 20° e con umidità relativa inferiore al 75 %)

Aspetto e finitura	Liscio / Satinato
Colori / Basi	Bianco - Grigio 7004 - Rosso 612- Verde 6002- Trasparente
Supporti di applicazione	Interni/Esterni
Natura del legante	Stirolo acrilico modificato
Resa teorica per mano	5 - 6 mq/l
Applicazione e diluizione	Con acqua: mano di fondo al 25 - 30% mani di finitura 0 - 10 %
Pulizia attrezzi	Con acqua potabile
Secco al tatto	6 - 8 h variabile in funzione della temperatura e dello spessore applicato
Sovraverniciabile	16 - 20 h variabile in funzione della temperatura e dello spessore applicato
Essiccazione completa	16 - 24 h
Peso specifico	Bianco, Grigio 7047, Rosso 612, Verde 6002: 1,34 +/- 0,05 g/ml Trasparente: 1,00 +/- 0,05 g/ml
Viscosità	Tixotropica
Vita di stoccaggio	18 mesi (in luogo fresco e asciutto)
Confezioni	Litri 4 - 14

CLASSIFICAZIONE COV

*(Direttiva 2004/42/C
Decreto Legge n. 161/2006)*

Pitture monocomponenti ad alte prestazioni Base ACQUA i/BA

*Valore limite UE per questo prodotto dal 2010: 140 g/l
TOPFLEX contiene COV massimo 10 g/l*

**PREPARAZIONE DEI
SUPPORTI****SUPPORTI NUOVI CEMENTIZI:**

Assicurarsi che la superficie sia priva di umidità di risalita, perfettamente asciutta, pulita e ben stagionata (almeno 2 mesi).

Applicare una mano di fissativo AREAFOND ALCALINO, diluito con acqua in rapporto 1:5, lasciandolo essiccare per circa 4 - 5 ore.

SUPPORTI CEMENTIZI USURATI:

Eliminare, se presenti, parti in fasi di distacco e ripristinare eventuali imperfezioni con malta cementizia specifica.

Depolverare l'intera superficie e assicurarsi che sia priva di umidità, perfettamente asciutta e pulita.

Applicare una mano di fissativo AREAFOND ALCALINO, diluito con acqua in rapporto 1:4, lasciandolo essiccare per circa 4 - 5 ore.

Su supporti deteriorati applicare, come ulteriore fondo, una prima mano di TOPFLEX diluita con acqua al 30% a volume lasciandola asciugare per circa 8 ore.

GUAINE CATRAMATE O BITUMINOSE:

Attendere la completa ossidazione del supporto che varia dai 3 - 6 mesi a secondo delle condizioni atmosferiche. Ad ossidazione avvenuta pulire in modo accurato l'intera superficie da polvere ed eventuali residui che potrebbero compromettere l'adesione della vernice. Applicare una mano di AREAFOND ALCALINO diluito con acqua in rapporto 1:3 lasciandolo essiccare per circa 4 - 5 ore.

GUAINE ACRILICHE:

Su guaine rovinare eliminare parti in fasi di distacco. Depolverare l'intera superficie e assicurarsi che sia priva di umidità di risalita, perfettamente asciutta e pulita.

Applicare una mano di fissativo AREAFOND ALCALINO, diluito con acqua in rapporto 1:3, lasciandolo essiccare per circa 4 - 5 ore.

Su guaine nuove è possibile applicare direttamente la finitura TOPFLEX senza l'ausilio del fissativo.

MODALITÀ DI APPLICAZIONE

Assicurarsi che il supporto sia perfettamente preparato.

Applicare due, tre mani di TOPFLEX diluita allo 0 - 10% con acqua a volume, con intervalli di 6 - 8 ore circa l'una dall'altra.

In casi particolari (dove è richiesto uno spessore maggiore) il prodotto può essere utilizzato senza alcuna diluizione.

**APPLICAZIONE CON
ARMATURA**

Per ottenere una superficie con maggior resistenza al pedonamento e con migliori qualità del manto impermeabilizzante occorre inserire tra la prima e la seconda mano di prodotto un'armatura in fibra di vetro. E' necessario impregnare l'armatura con TOPFLEX, diluita con circa il 30% di acqua in volume, in modo da favorire l'adesione con il primo strato di prodotto.

Per ottenere un manto ancora più resistente, si può usare doppia armatura a disposizione incrociata.

TINTEGGIATURA

Il prodotto è disponibile in basi già pronte:

Bianco - Grigio 7004 - Rosso 612 - Verde 6002 - TRAPSARENTE.

**AVVERTENZE E
CONSIGLI UTILI**

Se necessario diluire il prodotto nelle percentuali indicate per facilitare l'applicazione e la distensione.

Mescolare bene prima dell'uso.

Per una finitura uniforme utilizzare basi del medesimo lotto di produzione.

Casomai ciò non fosse possibile rimescolare tra loro le varie produzioni allo scopo di evitare eventuali differenze di tono.

Non applicare con spessore superiore ai 600 μ (0,6 mm) per mano.

Non applicare con temperatura dell'aria e/o del supporto inferiore a +8°C o superiore a +35°C.

Non applicare con umidità relativa superiore a 80%.

Non applicare su supporti con umidità di risalita.

Non applicare su superficie esposta al sole diretto.

Non applicare in previsione di piogge.

Non interrompere l'applicazione se non completata la superficie.

Conservare il prodotto privo di acqua di diluizione in un contenitore sigillato posto in ambiente fresco, asciutto e lontano da fonti di calore.

INDICAZIONI DI SICUREZZA

Aerare sufficientemente il locale dopo la tinteggiatura prima di soggiornarvi nuovamente.

Smaltire i contenitori vuoti secondo le disposizioni locali.

Per ulteriori informazioni consultare la relativa scheda di sicurezza.

Le informazioni contenute nella presente scheda tecnica sono fornite al meglio delle conoscenze tecniche e scientifiche del COLORIFICIO AREA 51. Tu avvia non costituiscono garanzia di risultato in quanto le condizioni e le modalità di applicazione sono al di fuori di ogni controllo. Si consiglia di valutare sempre l'effettiva idoneità del prodotto o ad ogni singolo caso specifici o e di rispettare le prescrizioni d'uso indicate nella scheda tecnica.



Zona industriale C/da Sant' Antuono

84035 Polla - SA - Italy

Tel + 39 0975 391005

Telefax + 39 0975 375811

E-mail: info@colorificioarea51.it