rev. n. 2 del 01 Apr 2021 ST_AD-GRIP





AD-GRIP

Additivo ancorante promotore di adesione

Migliora notevolmente le doti di adesione dei prodotti soprattutto quando applicati su supporti poco assorbenti (verto, ceramica, plastiche, metalli, ecc.).
Contribuisce, inoltre, ad aumentare la resistenza generale del prodotto additivato.
Compatibile con molti sistemi (acrilici, poliuretanici, epossidici).

DESCRIZIONE

CARATTERISTICHE TECNICHE

(Dati principali rilevati a 20°C e con umidità relativa inferiore al 75 %)

Aspetto e finitura	Trasparente
Colori e base	Incolore
Compatibilità prodotti	Acrilici - poliuretanici - epossidici
Natura chimica	Alcossisilano
Applicazione	n.d.
Pulizia attrezzi	Con acqua potabile
Peso specifico	1,00 +/- 0,05 g/ml
Viscosità	1.500 - 3.000 cps
Vita di stoccaggio	12 mesi (in luogo fresco e asciutto)
Confezioni	100g - 250g
Dosaggio	2 - 2,5%

rev. n. 2 del 01 Apr 2021

ST AD-GRIP



PREPARAZIONE DEL PRODOTTO

Versare l'additivo AD-GRIP nel contenitore del prodotto da additivare. Mescolare bene fino ad ottenere un prodotto omogeneo, dopo la miscelazione procedere alla diluizione.

Esempio di dosaggio:

- Confezione di AD-GRIP da 100g idoneo per additivare AREACRYL da 5lt (al 2%);
- Confezione di AD-GRIP da 350g idoneo per additivare POLIGUM confezione da 14 lt (al 2,5%);

CONSIGLI UTILI

Aggungere il prodotto nelle percentuali indicate per migliorare l'adesione e la resistenza. Agitare prima dell'uso.

Mescolare bene AD-GRIP con la base e successivamente procedere con l'eventuale diluizione. Una volta miscelato con la base, il prodotto resta attivo per circa 5 giorni; trascorso tale periodo è possibile aggiungere un'altra dose alla base per ripristinare l'efficacia. Conservare il prodotto privo di acqua in un contenitore sigillato posto in ambiente fresco, asciutto e lontano da fonti di calore. Il prodotto teme l'umidità e il gelo.

INDICAZIONI DI SICUREZZA

Aerare sufficientemente il locale dopo la tinteggiatura prima di soggiornarvi nuovamente. Smaltire i contenitori vuoti secondo le disposizioni locali. Per ulteriori informazioni consultare la relativa scheda di sicurezza.

Le informazioni contenute nella presente scheda tecnica sono fornite al meglio delle conoscenze tecniche e scientifiche del COLORIFICIO AREA 51. Tuttavia non costituiscono garanzia di risultato in quanto le condizioni e le modalità di applicazione sono al di fuori di ogni controllo. Si consiglia di valutare sempre l'effettiva idoneità del prodotto ad ogni singolo caso specifico e di rispettare le prescrizioni d'uso indicate nella scheda tecnica.



Zona industriale C/da Sant' Antuono 84035 Polla - SA - Italy Tel + 39 0975 391005 Telefax + 39 0975 375811 E-mail: info@colorificioarea51.it