



AREA POLIGUM

Guaina poliuretana liquida impermeabilizzante antialga

DESCRIZIONE

Guaina liquida poliuretana elastomerica monocomponente antialga. Prodotto a base di resine poliuretatiche alifatiche non ingiallenti e resistenti agli UV. E' caratterizzata da un'elevata elasticità ed ottima resistenza alle intemperie e al calpestio. E' un prodotto eccellente per impermeabilizzare terrazzi, tetti, pareti e pavimenti vari. Resiste al ristagno d'acqua ed al rammollimento alle alte temperature. Aderisce anche su piastrelle in ceramica. Può essere additivata con AD-GRIP per performace ancora più estreme e durature nel tempo.

CARATTERISTICHE TECNICHE

(Dati principali rilevati a 20° e con umidità relativa inferiore al 75 %)

Aspetto e finitura	Semilucida
Colori / Basi	Bianco - Grigio 7047 - Trasparente
Supporti di applicazione	Interni/Esterni
Natura del legante	Poliuretano
Resa teorica per mano	5- 6mq/l
Applicazione e diluizione	a pennello con acqua: 1° mano 30 - 35%, 2° - 3° mano 10-20% a rullo con acqua: 1° mano 30 - 35%, 2° - 3° mano 10-20%
Pulizia attrezzi	Con acqua potabile
Secco al tatto	2 - 4 h
Sovraverniciabile	6 - 8 h
Essiccazione completa	16 - 24 h
Peso specifico	1,25 +/- 0,05 g/ml
Viscosità	Tixotropica
Vita di stoccaggio	24 mesi (in luogo fresco e asciutto)
Confezioni	Litri 0,750 - 4 - 14

CLASSIFICAZIONE COV

(Direttiva 2004/42/CE)
Decreto Legge n. 161/2006

Pitture monocomponenti ad alte prestazioni Base ACQUA i/BA

*Valore limite UE per questo prodotto dal 2010: 140 g/l
AREA POLIGUM contiene COV massimo 10 g/l*

PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

*-Assicurarsi che il supporto da verniciare sia asciutto e ben stagionato.
-Rimuovere tutte le parti non aderenti di pittura o di detriti non aderenti al supporto.
-Applicare una mano di fissativo ad acqua AREAFOND ACRILICO opportunamente diluito lasciandolo asciugare per circa 6 ore.*

MODALITÀ DI APPLICAZIONE

*-Assicurarsi che il supporto sia perfettamente asciutto
- Applicare una prima mano di AREAGUM FIBRORINFORZATO, possibilmente a pennello, diluita al 30 - 40% con acqua per migliorare l'adesione
-Lasciare asciugare per circa 6 ore
-Applicare due mani a finire di AREA POLIGUM diluita al 10-20% con acqua, con intervalli di 6 ore circa l'una dall'altra. In casi particolari (dove è richiesto uno spessore maggiore) il prodotto può essere utilizzato senza alcuna diluizione.*

APPLICAZIONE CON ARMATURA

Per ottenere una superficie con maggior resistenza al pedonamento e con migliori qualità del manto impermeabilizzante occorre inserire tra la prima e la seconda mano di prodotto un'armatura in fibra di vetro. E' necessario impregnare l'armatura con POLIGUM diluita in modo da favorire l'adesione con il primo strato di prodotto. Per ottenere un manto ancora più resistente, si può usare doppia armatura a disposizione incrociata.

**AVVERTENZE E
CONSIGLI UTILI**

*Diluire il prodotto nelle percentuali indicate per facilitare l'applicazione e la distensione.
Mescolare bene prima dell'uso.
Non applicare con temperatura dell'aria e/o del supporto inferiore a +5°C o superiore a +35°C.
Non applicare con umidità relativa superiore a 80%.
Non applicare su parete esposta al sole diretto.
Non applicare in previsione di piogge.
Non interrompere l'applicazione se non completata la parete.
Conservare il prodotto privo di acqua di diluizione in un contenitore sigillato posto in ambiente fresco, asciutto e lontano da fonti di calore.*

INDICAZIONI DI SICUREZZA

*Aerare sufficientemente il locale dopo la tinteggiatura prima di soggiornarvi nuovamente.
Smaltire i contenitori vuoti secondo le disposizioni locali.
Per ulteriori informazioni consultare la relativa scheda di sicurezza.*

VOCE DI CAPITOLATO

Le informazioni contenute nella presente scheda tecnica sono fornite al meglio delle conoscenze tecniche e scientifiche del COLORIFICIO AREA 51. Tuttavia non costituiscono garanzia di risultato in quanto le condizioni e le modalità di applicazione sono al di fuori di ogni controllo. Si consiglia di valutare sempre l'effettiva idoneità del prodotto ad ogni singolo caso specifico e di rispettare le prescrizioni d'uso indicate nella scheda tecnica.



Zona industriale C/da Sant' Antuono
84035 Polla - SA - Italy
Tel + 39 0975 391005
Telefax + 39 0975 375811
E-mail: info@colorificioarea51.it