



DESCRIZIONE

AREAFLOOR

Smalto poliuretano extraforte per pavimenti

Smalto poliuretano bicomponente all'acqua ad alta resistenza chimica e meccanica per la decorazione e protezione di pavimenti.

Ideale per garage, parcheggi, officine, autolavaggi, capannoni, pavimenti industriali, palestre, centri commerciali, magazzini, cantine e tutti i luoghi dove è richiesta la massima igiene e lavabilità.

Necessita di catalizzatore componente B.

CARATTERISTICHE TECNICHE

(Dati principali rilevati a 20°
e con umidità relativa
inferiore al 75 %)

| | |
|---------------------------------|--|
| <i>Aspetto e finitura</i> | <i>Lucido/Satinato - Liscia/Ruvida in versione antisdrucchiolo</i> |
| <i>Colori / Basi</i> | <i>Tinte cartella - colori areafloor</i> |
| <i>Supporti di applicazione</i> | <i>Interni/Esterni</i> |
| <i>Natura del legante</i> | <i>Poliuretano</i> |
| <i>Resa teorica per mano</i> | <i>8 - 9 mq/l</i> |
| <i>Applicazione</i> | <i>A pennello, rullo o spruzzo</i> |
| <i>diluizione</i> | <i>Con acqua: 1° mano 5 - 15%, 2° mano 0-5% a volume</i> |
| <i>Pulizia attrezzi</i> | <i>Con acqua potabile</i> |
| <i>Calpestabile</i> | <i>dopo 16 h - 48 h</i> |
| <i>Rotabile</i> | <i>dopo 7 - 10 giorni</i> |
| <i>Sovraverniciabile</i> | <i>min. 16 h - max. 72 h</i> |
| <i>Peso specifico</i> | <i>1,05 +/- 0,05 g/ml</i> |
| <i>Viscosità</i> | <i>2.500 - 4.500 cps</i> |
| <i>Vita di stoccaggio</i> | <i>24 mesi (in luogo fresco e asciutto)</i> |
| <i>Confezioni</i> | <i>Litri 1,20 - 3,60 - 10,80</i> |

CLASSIFICAZIONE COV*(Direttiva 2004/42/CE)**Decreto Legge n. 161/2006*

Pitture bicomponenti ad alte prestazioni j/BA

*Valore limite UE per questo prodotto dal 2010: 140 g/l
AREAFLOOR contiene COV massimo 110 g/l*

**PREPARAZIONE DEL
PRODOTTO**

Versare il COMPONENTE B nel contenitore del COMPONENTE A (per recuperare i residui del barattolo del COMPONENTE B usare parte dell'acqua di diluizione). Mescolare bene fino ad ottenere un prodotto omogeneo, dopo la miscelazione procedere alla diluizione.

**PREPARAZIONE DEI
SUPPORTI****PAVIMENTO NUOVO:**

Intervenire soltanto dopo la stagionatura del cemento (circa 2 mesi). Accertarsi dell'assenza di umidità di risalita per capillarità e di sostanze distaccanti (cere, siliconi) che possano contrastare l'adesione dello smalto. Trattare la superficie con una soluzione di acido cloridrico all'1-2% e lasciare agire fino ad assenza di sviluppo di bollicine gassose; sciacquare a fondo con acqua assicurandosi che non vi sia più presenza di acido. Lasciare asciugare per 24 - 48 ore.

PAVIMENTO DETERIORATO O GIA' VERNICIATO:

Asportare eventuali parti non aderenti o vernice in fase di distacco e provvedere al risanamento con cemento. Effettuare, se necessaria, una carteggiatura per irruvidire la superficie, permettendo così una migliore adesione. Lavare con acqua e detergenti per asportare sporco e grasso. Risciacquare abbondantemente con acqua e lasciare asciugare per 20 - 24 ore.

MODALITÀ DI APPLICAZIONE

Applicare una mano di AREAFLOOR FONDO COMPONENTE A opportunamente diluito e lascia e asciugare.

Applicare due mani di AREAFLOOR opportunamente diluito con intervallo di 12 - 48 ore una dall'altra.

TINTEGGIATURA

La colorazione è realizzabile tramite il sistema tintometrico AREA COLOR SYSTEM. Nel caso di colorazioni di più confezioni dello stesso colore è consigliabile usare basi del medesimo lotto di produzione. Casomai ciò non fosse possibile rimescolare tra loro le varie produzioni allo scopo di evitare eventuali differenze di tono.

**AVVERTENZE E
CONSIGLI UTILI**

*Diluire il prodotto nelle percentuali indicate per facilitare l'applicazione e la distensione.
Mescolare bene prima dell'uso.
Non applicare con temperatura dell'aria e/o del supporto inferiore a +5°C o superiore a +35°C.
Non applicare con umidità relativa superiore a 80%.
Non applicare su pavimento esposto al sole diretto.
Non applicare in previsione di piogge.
Conservare il prodotto non catalizzato privo di acqua di diluizione in un contenitore sigillato
posto in ambiente fresco, asciutto e lontano da fonti di calore.*

INDICAZIONI DI SICUREZZA

*Aerare sufficientemente il locale dopo la tinteggiatura prima di soggiornarvi nuovamente.
Smaltire i contenitori vuoti secondo le disposizioni locali.
Per ulteriori informazioni consultare la relativa scheda di sicurezza.*

VOCE DI CAPITOLATO

Le informazioni contenute nella presente scheda tecnica sono fornite al meglio delle conoscenze tecniche e scientifiche del COLORIFICIO AREA 51. Tuttavia non costituiscono garanzia di risultato in quanto le condizioni e le modalità di applicazione sono al di fuori di ogni controllo. Si consiglia di valutare sempre l'effettiva idoneità del prodotto ad ogni singolo caso specifico e di rispettare le prescrizioni d'uso indicate nella scheda tecnica.