





**AVVERTENZE E  
CONSIGLI UTILI**

*Se necessario diluire il prodotto nelle percentuali indicate per facilitare l'applicazione e la distensione.*

*Mescolare bene prima dell'uso.*

*Per una finitura uniforme utilizzare basi del medesimo lotto di produzione. Casomai ciò non fosse possibile rimescolare tra loro le varie produzioni allo scopo di evitare eventuali differenze di tono.*

*Non applicare con spessore superiore ai 500 $\mu$  (0,5 mm) per mano.*

*Non applicare con temperatura dell'aria e/o del supporto inferiore a +5°C o superiore a +35°C.*

*Non applicare con umidità relativa superiore a 80%.*

*Non applicare su supporti con umidità di risalita.*

*Non applicare su superficie esposta al sole diretto.*

*Non applicare in previsione di piogge.*

*Non interrompere l'applicazione se non completata la superficie.*

*Conservare il prodotto privo di acqua di diluizione in un contenitore sigillato posto in ambiente fresco, asciutto e lontano da fonti di calore.*

**INDICAZIONI DI SICUREZZA**

*Aerare sufficientemente il locale dopo la tinteggiatura prima di soggiornarvi nuovamente.*

*Smaltire i contenitori vuoti secondo le disposizioni locali.*

*Per ulteriori informazioni consultare la relativa scheda di sicurezza.*

**VOCE DI CAPITOLATO**

*Le informazioni contenute nella presente scheda tecnica sono fornite al meglio delle conoscenze tecniche e scientifiche del COLORIFICIO AREA 51. Tuttavia non costituiscono garanzia di risultato in quanto le condizioni e le modalità di applicazione sono al di fuori di ogni controllo. Si consiglia di valutare sempre l'effettiva idoneità del prodotto ad ogni singolo caso specifico e di rispettare le prescrizioni d'uso indicate nella scheda tecnica.*



Zona industriale C/da Sant' Antuono

84035 Polla - SA - Italy

Tel + 39 0975 391005

Telefax + 39 0975 375811

E-mail: [info@colorificioarea51.it](mailto:info@colorificioarea51.it)