



GERGAL

Idropittura lavabile idrorepellente per interni ed esterni

DESCRIZIONE

Idropittura lavabile idrorepellente antigoccia per interni ed esterni. E' caratterizzata da un'elevata copertura, ottima pennellabilità e distensione. Buon punto di bianco ed opacità che consente di ottenere ottimi risultati e finiture di un elevato aspetto estetico sia all'utilizzatore privato che al professionista in tutti gli ambienti. Buona la traspirabilità.

CARATTERISTICHE TECNICHE

*(Dati principali rilevati a 20°C
e con umidità relativa
inferiore al 75 %)*

Aspetto e finitura	Vellutato / Liscia
Colori / Basi	BIANCO - BNC - NTR - TINTE CARTELLA
Supporti di applicazione	Interni/Esterni
Natura del legante	Copolimero vinilversatico
Resa teorica per mano	11 - 12 mq/l
Applicazione e diluizione	a pennello con acqua 20 - 30% a rullo con acqua 15 - 25% a spruzzo con acqua 30 - 40%
Pulizia attrezzi	Con acqua potabile
Secco al tatto	circa 1 h
Sovraverniciabile	6 - 8 h
Essiccazione completa	24 h
Peso specifico	1,57 +/- 0,05 g/ml
Viscosità	15.000 - 19.000 cps
Vita di stoccaggio	24 mesi (in luogo fresco e asciutto)
Confezioni	Litri 0,750 - 2,5 - 4 - 10 - 14

CLASSIFICAZIONE COV

(Direttiva 2004/42/CE)
Decreto Legge n. 161/2006

Pittura opaca per pareti e soffitti interni Base ACQUA a/BA
Valore limite UE per questo prodotto dal 2010: 30 g/l
GERGAL contiene COV massimo < 7 g/l

**PREPARAZIONE DEI
SUPPORTI****SUPERFICI NUOVE NON VERNICIATE e CARTONGESSI**

Assicurarsi che gli intonaci siano maturi ed asciutti, puliti, privi di polvere e di parti scarsamente coerenti. Stuccare con AREASTUCCO IN PASTA o con AREASTUCCO RIEMPITIVO IN POLVERE e carteggiare le imperfezioni.
Applicare una mano di fissativo AREAFOND ACRILICO opportunamente diluito su tutte le superfici per uniformare l'assorbimento e lasciarlo asciugare per almeno 4-6 ore.

SUPERFICI IN BUONE CONDIZIONI PITTURATE CON IDROPITTURA LAVABILE

Assicurarsi che le superfici siano pulite, prive di polvere e di parti scarsamente coerenti. Stuccare con AREASTUCCO IN PASTA o con AREASTUCCO RIEMPITIVO IN POLVERE e carteggiare le imperfezioni. In presenza di muffe trattare la superficie con il risanante AREASAN seguendo le indicazioni sulla confezione. Rimuovere con spazzolatura le eventuali efflorescenze presenti. Applicare una mano di fissativo AREAFOND ACRILICO opportunamente diluito su tutte le superfici per uniformare l'assorbimento e lasciarlo asciugare per almeno 4-6 ore.

SUPERFICI DETERIORATE O PITTURATE CON TEMPERA

Pulire accuratamente le superfici eliminando le parti di intonaco o idropittura sfarinate e scarsamente aderenti.
In presenza di muffe trattare la superficie con il risanante AREASAN seguendo le indicazioni sulla confezione.
Rimuovere con spazzolatura le eventuali efflorescenze presenti.
Stuccare con AREASTUCCO IN PASTA o con AREASTUCCO RIEMPITIVO IN POLVERE e carteggiare le imperfezioni o se necessario, in casi di spessori elevati, ripristinare con malte specifiche. Applicare una mano di fissativo AREAFOND ACRILICO opportunamente diluito su tutte le superfici per uniformare l'assorbimento e lasciarlo asciugare per almeno 4-6 ore.

MODALITÀ DI APPLICAZIONE

Successivamente alla preparazione del supporto e alla sua completa asciugatura procedere con l'applicazione di GERGAL opportunamente diluito.

Applicare la seconda mano a distanza di 6 - 8 ore.

Per alcune tinte formulate con pigmenti organici può essere necessaria l'applicazione di una terza mano di prodotto. Prima di applicare queste tinte utilizzare, come fondo, una mano di GERGAL BIANCO.

TINTEGGIATURA

La colorazione è realizzabile tramite il sistema tintometrico AREA COLOR SYSTEM.
Nel caso di colorazioni di più confezioni dello stesso colore è consigliabile usare basi del medesimo lotto di produzione. Casomai ciò non fosse possibile rimescolare tra loro le varie produzioni allo scopo di evitare eventuali differenze di tono.

**AVVERTENZE E
CONSIGLI UTILI**

Diluire il prodotto nelle percentuali indicate per facilitare l'applicazione e la distensione.

Mescolare bene prima dell'uso.

Non applicare con temperatura ambiente e/o del supporto inferiore a +8°C o superiore a +35°C.

Non applicare con umidità relativa dell'ambiente superiore a 80%.

Non interrompere l'applicazione se non completata la parete.

E' consigliabile utilizzare basi del medesimo lotto di produzione.

E' consigliabile prima dell'applicazione di tinte vivaci, realizzate con base NTR, l'utilizzo di una mano di GERGAL BIANCO come fondo uniformante.

Conservare il prodotto privo di acqua di diluizione in un contenitore sigillato posto in ambiente fresco, asciutto e lontano da fonti di calore.

INDICAZIONI DI SICUREZZA

Smaltire i contenitori vuoti secondo le disposizioni locali.

Per ulteriori informazioni riguardo l'utilizzo sicuro del prodotto consultare la relativa scheda di sicurezza.

Le informazioni contenute nella presente scheda tecnica sono fornite al meglio delle conoscenze tecniche e scientifiche del COLORIFICIO AREA 51. Tuttavia non costituiscono garanzia di risultato in quanto le condizioni e le modalità di applicazione sono al di fuori di ogni controllo. Si consiglia di valutare sempre l'effettiva idoneità del prodotto ad ogni singolo caso specifico e di rispettare le prescrizioni d'uso indicate nella scheda tecnica.



Zona industriale C/da Sant' Antuono

84035 Polla - SA - Italy

Tel + 39 0975 391005

Telefax + 39 0975 375811

E-mail: info@colorificioarea51.it